



SMILE

VERNICE OPACA PER PAVIMENTI VINILICI E LAMINATI

Ideale per rigenerare pavimenti in LAMINATO, PVC, SPC, LVT. Protezione perfetta in una sola mano, senza carteggiare. Non necessita di primer.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Bicomponente poliuretanico in dispersione acquosa
- Applicazione diretta senza promotori di adesione
- Elevata resistenza al calpestio e agli agenti chimici
- Copre graffi superficiali e ravviva le superfici opacizzate
- Resa $\approx 15 \text{ m}^2/\text{L}$ per mano
- Inodore, ideale per ambienti abitati
- Intervento veloce e rientro in servizio nella stessa giornata

AREA DI APPLICAZIONE:

- Su pavimentazioni in LVT
- Su pavimentazioni in SPC
- Su pavimentazioni in PVC
- Su pavimentazioni in LAMINATO

PROPRIETÀ SPECIALI:

	Classe di emissione secondo la normativa francese.
--	--

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido lattiginoso
Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi): Prodotto catalizzato	40 - 45
Valore gloss 60°	Opaca: 4 - 6
Rapporto di catalisi:	10 : 1
Resa: (g/m²):	50 - 70 (la resa del prodotto può variare a seconda della porosità o planarità della superficie da trattare)
Fuori polvere (minuti):	45 - 60
Carteggiatura (ore):	3 - 6
Calpestabilità (ore):	18 - 24
Indurimento finale (giorni):	5 - 7
Temperatura d'uso (°C):	+ 12 - +25
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Confezioni: comp.A da 2,5 L + 1 comp.B da 0,25 L
Note:	Agitare accuratamente prima dell'uso
Limitazioni d'uso:	Non applicare in ambienti umidi, teme il gelo, evitare correnti d'aria, ambientare il prodotto prima dell'applicazione Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

CONTINUA



SMILE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: la superficie da trattare dovrà essere accuratamente pulita e sgrassata mediante l'utilizzo di alcool. Prima dell'applicazione aspirare accuratamente la pavimentazione rimuovendo qualsiasi eccesso di sporco e polvere. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto e la temperatura dell'ambiente compresa tra 12 e 25 °C, umidità relativa non superiore al 75%.

APPLICAZIONE: Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Aggiungere lentamente l'induritore (componente B) al componente A sotto agitazione e mescolare accuratamente. Attendere circa 10 - 15 minuti dopo aver miscelato i due componenti prima dell'applicazione. Filtrare il prodotto prima dell'uso e applicare in maniera omogenea e abbondante a rullo o a pennello. Nel caso sia necessaria l'applicazione di una seconda mano di vernice, questa deve essere data entro le 48 ore successive all'applicazione della prima, al fine di garantire una perfetta adesione.

NOTE: attendere almeni 7 giorni prima di eseguire qualsiasi trattamento di pulizia e manutenzione in modo che SMILE abbia il tempo di indurre completamente e di raggiungere le sue massime prestazioni.

Per la manutenzione ordinaria si consiglia di utilizzare sempre il nostro detergente neutro VINYL LAMINA-CLEAN

Si consiglia di consultare sempre la scheda tecnica del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

Componente A

-- -- --

Componente B

