



PRODOTTI VERNICIANTI E AUSILIARI



UNI PRIMER

FONDO MONOCOMPONENTE

Fondo monocomponente a rapida essiccazione - non ingiallente - per parquet. Si consiglia l'utilizzo di UNI PRIMER in tutti i cicli di verniciatura rapidi nei quali si vuole limitare il viraggio di colore del pavimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente
- Rapida essiccazione
- Non ingiallente
- Ideale per cicli di verniciatura rapidi
- Azione idrorepellente
- Base alcolica

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni in legno
- Superfici trattate con WB OIL bianco o grigio

Aspetto:	Liquido incolore
Viscosità (@20°C; Ford #4):	20
Resa (g/m ²):	80 - 100 (la resa del prodotto può variare a seconda della porosità o planarità della superficie da trattare)
Fuori polvere (minuti):	20 - 30
Indurimento finale, carteggiatura (minuti):	60 - 90
Temperatura d'uso (°C):	+ 15 - +25
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	GR7, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	GR7, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5°C e +25°C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Fustini da 5 l
Note :	(1) Dir. 2004/42/CE cat h bs, limite max COV 750 g/l I valori si riferiscono a 20°C e 65% U.R.
Limitazioni d'uso:	Non applicare in ambienti umidi Teme il gelo Evitare correnti d'aria Ambientare il prodotto prima dell'applicazione

CICLO UNI PRIMER + VERNICE ICE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, silicani. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 - 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Prima dell'applicazione, si consiglia una carteggiatura finale della superficie con grana 180 e una pulizia con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

APPLICAZIONE

Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo circa 1-2 ore a C.N. si può procedere alla carteggiatura con grana fine 220 e alla stesura di una prima mano di vernice ICE. Dopo 8-12 ore, previa carteggiatura e pulizia della superficie si può procedere alla stesura della seconda mano di vernice ICE. Usare sempre guanti protettivi. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

CICLO OLIO COLORATO BIANCO o GRIGIO + UNI PRIMER + ICE

Applicare WB OIL bianco o grigio secondo le modalità riportate nella scheda tecnica. Successivamente a completa essiccazione dell'olio, applicare una mano di UNI PRIMER senza carteggiare. Dopo circa 1-2 ore, abradere leggermente per eliminare l'eventuale puntinatura con feltro abrasivo, pulire la superficie con aspirapolvere e panno antistatico ed applicare una mano di vernice ICE.