



CLEAR-TON 1K

FONDO SCHIARENTE PER LEGNO

Fondo monocomponente a base acqua, utilizzato per schiarire e uniformare il tono del legno trattato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente effetto opaco
- Esente da solventi
- Facile applicazione
- Schiarisce e uniforma il legno trattato
- Consigliata l'applicazione di 2 mani
- Sovraverniciabile

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni in legno
- Supporti legnosi in genere (mobili, scale etc..)

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido lattiginoso
Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi):	20 - 25
Valore gloss 60°	Ultra opaco 6 - 8
Resa: (g/m²):	90 - 100 (la resa del prodotto può variare a seconda della porosità o planarità della superficie da trattare)
Fuori polvere (minuti):	60 - 70
Carteggiatura (ore):	5 - 6
Sovraverniciabilità (ore):	8 - 12
Temperatura d'uso (°C):	+ 15 - +25
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Unità complessive scatole da 10 l (2 Confezioni: da 5 L)
Note:	Agitare accuratamente prima dell'uso
Limitazioni d'uso:	Non applicare in ambienti umidi, teme il gelo, evitare correnti d'aria, ambientare il prodotto prima dell'applicazione Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, silicani. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 - 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25 °C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura con grana 120/150, pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

APPLICAZIONE: Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Attendere circa 10 - 15 minuti, filtrarlo e applicarlo in maniera omogenea a rullo o a pennello.

Si consiglia di consultare sempre la scheda tecnica del prodotto verificando i cicli di verniciatura compatibili.

CONTINUA



CLEAR-TON 1K

CICLO MEDIO TRAFFICO: 2CLEAR-TON 1K + 1 MANO VERNICE MONO STONE (effetto ultra opaco)

APPLICAZIONE: Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare una prima mano di fondo CLEAR-TON 1K in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo circa 8 - 12 ore a C.N. previa carteggiatura con grana 180 - 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una seconda mano di fondo CLEAR-TON 1K. Dopo 8 - 12 ore, previa carteggiatura con grana 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una mano finale di vernice monocomponente STONE. Usare sempre guanti protettivi. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

CICLO ALTO TRAFFICO: 2 MANI CLEAR-TON 1K + 1 MANO VERNICE BICOMPONENTE PURE WOOD (effetto ultra opaco) o ICE (effetto opaco, semiopaco, semilucido e lucido)

APPLICAZIONE: Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare una prima mano di fondo CLEAR-TON 1K in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo circa 8 - 12 ore a C.N. previa carteggiatura con grana 180 - 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una seconda mano di fondo CLEAR-TON 1K. Dopo 8 - 12 ore, previa carteggiatura con grana 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una mano di vernice bicomponente. Usare sempre guanti protettivi. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

-- -- --