



LEGASTUCCO L100

RESINA LEGANTE PER RASATURE DI PAVIMENTI IN LEGNO

Resina legante in solvente a rapida essicazione da impastare alla polvere di legno per la stuccatura e la rasatura del parquet.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente
- Incolore
- Alte prestazioni (proprietà di riempimento)
- Sovraverniciabile con prodotti base acqua o solvente
- Essicazione rapida

PROPRIETÀ SPECIALI:



Classe di emissione secondo la normativa francese.

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni di legno massiccio senza incastro da 10 mm
- Pavimentazioni di parquet mosaico
- Pavimentazioni di legno massiccio a lamelle (industriale)
- Pavimentazioni di legno massiccio con incastro m/f

NON UTILIZZARE:

- Su fondi non assorbenti
- Su materiali diversi dal legno o su pavimenti prefiniti già verniciati

CONTINUA



LEGASTUCCO L 100

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido viscoso incolore
Viscosità Brookfield a 20° C (mPa*s):	900 – 1100
Resa:	100/120 gr/m ² (variabile a seconda della porosità e delle fessure del supporto da trattare)
Temperatura d'uso (°C):	+10 a +30
Fuori polvere (minuti):	20 - 30
Carteggiatura (minuti):	40 - 60
Applicazione/Attrezzi:	Spatola liscia in acciaio inox
Pulizia attrezzi:	Solvente GR7, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	10 l
Limitazioni d'uso:	Ventilare l'ambiente durante l'uso e nella fase di indurimento evitando le correnti d'aria. Prodotto infiammabile. Verniciare successivamente usando i nostri prodotti vernicianti mono o bicomponenti base acqua o solvente. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza
GISCODE:	RU 1

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Levigare precedentemente il parquet per ottenere una superficie liscia e priva da oli, grassi e cere.

APPLICAZIONE:

Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare a temperatura ambientale compresa tra 10 °C e 30 °C. Il prodotto va amalgamato in rapporto 1:1 circa, fino ad ottenere un impasto omogeneo, con polvere fine derivata dalla carteggiatura del supporto da trattare.

Data la grande varietà di essenze legnose presenti in commercio è sempre consigliabile effettuare delle prove per verificare eventuali variazioni di tonalità.

Successivamente stendere il prodotto con spatola liscia in acciaio inox (americana) facendo penetrare l'impasto nelle fessure o meglio ancora eseguire una rasatura completa del pavimento. Nel caso fosse necessario è possibile ripetere più volte l'operazione.

Ad essicazione avvenuta (dopo circa 40 – 60 minuti) carteggiare la superficie con carta abrasiva fine rimuovendo completamente i residui di prodotto essiccato. La non completa rimozione dell'eccesso di legante può causare differenze di tonalizzazione del pavimento dopo la verniciatura.

A prodotto ancora fresco rimuovere eventuali residui di legante dalla spatola attraverso l'utilizzo di un panno imbevuto del nostro SOLVENTE GR7. Dopo l'indurimento LEGASTUCCO L 100 può essere rimosso solo meccanicamente. Verniciare successivamente usando i nostri prodotti vernicianti mono o bicomponenti base acqua o solvente.

Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

