



NO-TANNINO

FONDO ANTITANNINO

Fondo monocomponente base acqua anti-tannino e non ingiallente, indicato per il trattamento delle superfici in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente pronto all'uso
- Anti tannino e ingiallimento
- Alta penetrazione
- **Disponibile anche nel colore bianco**

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni in legno
- Supporti legnosi in genere (mobili, scale etc..)

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido lattiginoso
Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi):	23 - 27
Colore:	Trasparente o bianco
Resa: (g/m ²):	90 - 100 (la resa del prodotto può variare a seconda della porosità o planarità della superficie da trattare)
Fuori polvere (minuti):	90 - 120
Sovraverniciabilità (ore):	8 - 12
Essiccazione totale (ore):	18 - 24
Temperatura d'uso (°C):	+ 15 - +25
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Unità complessive scatole da 10 l (2 Confezioni: da 5 L)
Note:	Agitare accuratamente prima dell'uso
Limitazioni d'uso:	Non applicare in ambienti umidi, teme il gelo, evitare correnti d'aria, ambientare il prodotto prima dell'applicazione Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 - 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25 °C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura con grana 120/150, pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

APPLICAZIONE: Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare una prima mano di fondo NO TANNINO in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo circa 6 - 8 ore a C.N. previa leggera carteggiatura con grana 180 - 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una seconda mano di fondo NO TANNINO. Dopo 24 ore procedere sempre previa carteggiatura, alla stesura di una terza e ultima mano di una delle nostre vernici mono o bicomponenti base acqua (vedi schede tecniche). Usare sempre guanti protettivi. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

-- -- --

CONTINUA