

PU - 1 BASIC



PRIMÁRIO ENVERNIZANTE MONOCOMPONENTE POLIURETÂNICO PINTURA ULTRA OPACO

Primário poliuretânico monocomponente ultraopaco, transparente, contra o amarelecimento para parquet, aplicável com um rolo ou uma trincha. A utilizar para obtenção de um efeito de essência natural, quer como primário para ciclos de envernizamento poliuretânico com elevado tráfego quer como um primário aplicado em duas/três demãos para acabamentos com boa resistência mecânica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Monocomponente poliuretânico ultraopaco
- Não contém solventes
- Efeito de madeira natural
- Fácil de aplicar primário/verniz
- Passível de alisamento com lixa
- Não miscível

ÁREA DE APLICAÇÃO:

- Pavimentações em madeira
- Suportes em aglomerado de madeira de um modo geral (móveis, escadas, etc.)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (em C.N.):

Aparência:	Líquido leitoso
Valor de brilho 60°	Ultraopaco 6 - 8
Rendimento (g/m ²):	90 - 100 (o rendimento do produto pode variar dependendo da porosidade ou nivelamento da superfície a ser tratada)
Livre de pó (minutos):	60 - 70
Alisamento com lixa (horas):	5 - 6
Sobre-revestimento (horas):	8 - 12
Temperatura de uso (°C):	+ 15 - +25
Aplicação/Ferramentas:	Rolo, pincel
Limpeza de ferramentas:	Água, com produto ainda fresco
Remoção do produto:	Água, com produto ainda fresco
Armazenamento (meses): temperatura compreendida entre +5 °C e + 25 °C	12
Informações sobre a eliminação:	Eliminar em conformidade às vigentes disposições locais e nacionais
Embalagens:	Total de unidades latas de 10 l (2 embalagens de 5 l)
Notas:	Agitar bem antes de usar
Limitações de uso:	Não aplicar em ambientes húmidos, proteger da geada, evitar correntes de ar, ambientar o produto antes da aplicação

PREPARAÇÃO DO SUPORTE O pavimento em madeira deverá estar bem polido, revestido com enchimento e lixado, sem áreas lubrificadas, tais como óleos, ceras, silicones. O suporte deverá estar seco, com humidade de 8 - 12%. Temperatura ambiente de 15 a 25°C, humidade relativa não superior a 75%. Depois do alisamento com lixa de grão 120/150, limpar toda a superfície com um aspirador e, em seguida, com um pano antiestático.

APLICAÇÃO Deixar ambientar e misturar cuidadosamente o produto antes de usar. No caso de produto bicomponentes, adicionar lentamente o endurecedor (componente B) ao componente A, agitando sempre e homogeneizar. Esperar cerca de 10 - 15 minutos após ter misturado os dois componentes antes da aplicação. Filtrar o produto antes de usar e aplicar uniformemente com um rolo ou com trincha.

Recomenda-se sempre a consulta da ficha técnica do produto verificando os ciclos de envernizamento compatíveis.



PRODUTOS PARA O ENVERNIZAMENTO E AUXILIARES

PU - 1 BASIC



CICLO MONO PRODUTO PRIMÁRIO/VERNIZ: 2 ou 3 DEMÃOS PU - 1 BASIC (efeito ultraopaco)

APLICAÇÃO Deixar ambientar e misturar cuidadosamente o produto antes de usar. Aplicar a primeira demão de verniz primário PU - 1 BASIC uniformemente com um rolo ou uma trincha. Após cerca de 8 - 12 horas em condições normais após alisamento com lixa de grão 180 - 220 e limpeza da superfície, pode proceder-se à aplicação de uma segunda demão de verniz primário PU - 1 BASIC. Se necessário, após 8 - 12 horas, e após alisamento com lixa de grão 220 e limpeza da superfície, pode proceder-se à aplicação de uma terceira demão de acabamento de verniz primário PU - 1 BASIC. Utilizar sempre luvas de proteção. Consultar sempre a ficha técnica e de segurança do produto.

CICLO DE TRÁFEGO MÉDIO: PU - 1 BASIC + 2 DEMÃOS VERNIZ MONO STONE (efeito ultraopaco)

APLICAÇÃO Deixar ambientar e misturar cuidadosamente o produto antes de usar. Aplicar uma primeira demão de primário PU - 1 BASIC uniformemente com um rolo ou uma trincha. Após cerca de 8 - 12 horas em condições normais após alisamento com lixa de grão 180 - 220 e limpeza da superfície, pode proceder-se à aplicação de uma demão de verniz monocomponente STONE. Se necessário, após 8 - 12 horas, e após alisamento com lixa de grão 220 e limpeza da superfície, pode proceder-se à aplicação de uma segunda demão de verniz monocomponente STONE. Utilizar sempre luvas de proteção. Consultar sempre a ficha técnica e de segurança do produto.

CICLO DE TRÁFEGO ELEVADO: PU - 1 BASIC + 2 DEMÃOS DE VERNIZ BICOMPONENTE PURE WOOD (efeito ultraopaco) ou ICE (efeito opaco, semiopaco, semibrilhante e brilhante)

APLICAÇÃO Deixar ambientar e misturar cuidadosamente o produto antes de usar. Aplicar uma primeira demão de primário PU - 1 BASIC uniformemente com um rolo ou uma trincha. Após cerca de 8 - 12 horas em condições normais após alisamento com lixa de grão 180 - 220 e limpeza da superfície, pode proceder-se à aplicação de uma demão de verniz bicomponente. Se necessário, após 8 - 12 horas, e após alisamento com lixa de grão 220 e limpeza da superfície, pode proceder-se à aplicação de uma segunda demão de verniz bicomponente. Utilizar sempre luvas de proteção. Consultar sempre a ficha técnica e de segurança do produto.