

AD-TACK FORCE FIBRA

ВОЛОКОННЫЙ КЛЕЙ С ПОВЫШЕННОЙ КЛЕЯЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Волоконный клей на водной основе для приклеивания **напольных покрытий** из ПВХ, НПЦ, виниловой плитки, ковровых покрытий, покрытий с пенополиретановой подложкой, джута и линолеума на тканой основании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Помогает поддерживать размерную стабильность напольной виниловой плитки (ПВХ, НПЦ)
- Без запаха
- Не содержит растворителей
- Акриловый, однокомпонентный
- Повышенная адгезионная способность
- Высокая схватываемость
- Только для внутреннего применения
- Рекомендуется для впитывающих оснований (цементных, самовыравнивающихся и т.п.)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Впитывающие основания
- Традиционные цементные стяжки
- Ангидритные стяжки (на основе сульфата кальция)
- Основания для полов с подогревом или охлаждением

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- Для нанесения на ступени, цоколи, резиновые покрытия
- На невпитывающих основаниях
- На цементных стяжках с остаточной влажностью, превышающей допустимые значения
- На стяжках без надлежащей пароизоляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Вязкая паста
Цвет	Слоновая кость
Вязкость по Брукфильду при 20 °C (мПа*с):	25.000 - 30.000
Удельный вес (кг/л):	1,15
Расход: (г/м^2): Шпатель № 2 Шпатель № 3 Шпатель № 4	 200–300 300–400 400–500
Обрабатываемость (минут):	20–30
Время высыхания до хождения (часов):	4-6
Окончательное затвердевание (часов):	24–48
Температура нанесения (°C):	от +15 до +30
Нанесение / инструменты:	Шпатель
Очистка инструмента:	Водой, пока продукт еще не высох
Удаление продукта:	Водой, пока продукт еще не высох
Срок хранения (мес.): при температуре выше +5 °C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	10 кг - 2,28 девчонка
Рекомендации по применению:	Не пригоден для наружного применения Не клеится на невпитывающие основания Боится мороза Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты Соблюдать указания Технического паспорта и Паспорта безопасности продукта

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 — 36061 Bassano del Grappa (VI) — ИТАЛИЯ
Тел.: +39(0)424-566 406 — Факс: +39(0)424-566 473 — www.adesiv.it — Адрес эл. почты: info@adesiv.it

ВЫП. 04 - 2020

Компания ADESIV srl. гарантирует, что информация, приведенная в настоящем документе, подготовлена с учетом всех имеющихся знаний и опыта; тем не менее, компания не несет никакой ответственности за результаты использования материалов, поскольку условия применения находятся вне ее контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность материала для предполагаемого использования. Настоящий выпуск документа аннулирует и заменяет все предыдущие.



AD-TACK FORCE FIBRA

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Обязательно проверить влажность основания инструментальным методом. Основание должно быть прочным, сухим, свободным от отслоений, и отвечать требованиям DIN 18356.
Перед нанесением следует удостовериться в наличии соответствующей пароизоляции. Обязательно проверить влажность основания инструментальным методом. Измерение влажности проводят на глубине (ок. 2–3 см) карбидным гигрометром. Не допускается нанесение на стяжки, не защищенные от возможного капиллярного поднятия влаги (всегда следует использовать соответствующую пароизоляционную мембрану). Тощие и пыльные цементные основания упрочняют выпускаемым нашей фирмой грунтом PRIMER K31, обеспечивающим превосходную адгезию с клеями (см. технические характеристики), и выравнивают самовыравнивающей смесью типа нашей PAVILAST R. Не наносить в помещениях без ограждающих стен, окон или дверей. Не наносить, если стены и потолки в помещении недостаточно просохли.

НАНЕСЕНИЕ:
Перед применением выдержать продукт в помещении при температуре нанесения. Клей наносят на основание подходящим зубчатым шпателем.
Уложить покрытие, равномерно прижимая его по всей поверхности для удаления пузырей воздуха. Перед нанесением всегда проверять влажность стяжки, которая должна быть ниже 2 % (для ангидритных стяжек (на основе сульфата кальция) — ниже 0,5 %). Температура окружающей среды должна быть в пределах от 15 до 30 °C, относительная влажность не должна превышать 75 %.
Перед укладкой полы и покрытия следует распаковать и выдержать несколько часов в помещении с целью их акклиматизации.
Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Соблюдать указания инструкции и паспорта безопасности продукта.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

-- -- --

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 — 36061 Bassano del Grappa (VI) — ИТАЛИЯ
Тел.: +39(0)424-566 406 — Факс: +39(0)424-566 473 — www.adesiv.it — Адрес эл. почты: info@adesiv.it

ВЫП. 04 - 2020

Компания ADESIV srl. гарантирует, что информация, приведенная в настоящем документе, подготовлена с учетом всех имеющихся знаний и опыта; тем не менее, компания не несет никакой ответственности за результаты использования материалов, поскольку условия применения находятся вне ее контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность материала для предполагаемого использования. Настоящий выпуск документа аннулирует и заменяет все предыдущие.