

ADE-TACK WPS

КЛЕЙ С ПОВЫШЕННОЙ КЛЕЯЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Водно-дисперсионный клей для приклеивания **напольных покрытий и облицовки** из однородного ПВХ, виниловой плитки, ковровых и ворсовых покрытий, покрытий с подложкой из вспененного латекса, джута и листового линолеума.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **Без запаха**
- **Не содержит растворителей**
- Акриловый, однокомпонентный
- Повышенная адгезионная способность
- Высокая схватываемость
- Только для внутренних работ
- Рекомендуется для впитывающих оснований (цементных, самовыравнивающихся и т. п.)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Впитывающие основания
- Традиционные цементные стяжки
- Ангидритные стяжки (на основе сульфата кальция)
- Основания для полов с подогревом или охлаждением

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- Для нанесения на ступени, цоколи, резиновые покрытия
- На невпитывающих основаниях
- На цементных стяжках с остаточной влажностью, превышающей допустимые значения
- На стяжках без надлежащей пароизоляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в стандартных условиях):

Внешний вид:	Вязкая паста
Цвет	Слоновая кость
Вязкость по Брукфильду при 20 °C (мПа*с):	40.000 - 45.000
Удельный вес (кг/л):	1,15
Расход: (г/м²): Шпатель № 2 Шпатель № 3 Шпатель № 4	 110-170 220-280 330-380
Обрабатываемость (минут):	15–120
Время высыхания до хождения (часов):	6–12
Окончательное затвердевание (часов):	18–24
Температура нанесения (°C):	от +15 до +30
Нанесение/инструменты:	Шпатель
Очистка инструмента:	Водой, пока продукт еще не высох
Удаление продукта:	Водой, пока продукт еще не высох
Срок хранения (месяцев): при температуре выше +5 °C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	10 кг
Рекомендации по применению:	Не пригоден для наружного применения Не клеится на невпитывающие основания Боится мороза Всегда используйте надлежащие средства индивидуальной защиты Обязательно ознакомьтесь с Техническим паспортом и Паспортом безопасности

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 — 36061 Bassano del Grappa (VI) — ИТАЛИЯ
Тел.: +39(0)424-566 406 — Факс: +39(0)424-566 473 — www.adesiv.it — Адрес эл. почты: info@adesiv.it

ВЫП. 04 - 2020

Компания ADESIV srl. гарантирует, что информация, приведенная в настоящем документе, подготовлена с учетом всех имеющихся знаний и опыта; тем не менее, компания не несет никакой ответственности за результаты использования материалов, поскольку условия применения находятся вне ее контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность материала для предполагаемого использования. Настоящий выпуск документа аннулирует и заменяет все предыдущие.



ADE-TACK WPS

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Обязательно проверить влажность основания инструментальным методом. Основание должно быть прочным, сухим, без отслаивающихся фрагментов, и отвечать требованиям DIN 18356.
Перед нанесением следует удостовериться в наличии соответствующей пароизоляции. Обязательно проверить влажность основания инструментальным методом. Измерение влажности проводят на глубине (ок. 2–3 см) карбидным гигрометром. Не допускается нанесение на стяжки, не защищенные от возможного капиллярного поднятия влаги (всегда следует использовать соответствующую пароизоляционную мембрану). Тощие и пыльные цементные основания упрочняют выпускаемым нашей фирмой грунтом ADEPROMOT-CEM, обеспечивающим превосходную адгезию с клеями (см. технические характеристики), и выравнивают самовыравнивающей смесью типа нашей PAVILAST R.
Не наносить в помещениях без ограждающих стен, окон или дверей. Не наносить, если стены и потолки в помещении недостаточно просохли.

НАНЕСЕНИЕ:
Перед применением выдержать продукт в помещении при температуре нанесения. Клей наносят только на основание подходящим зубчатым шпателем.
Уложить покрытие, равномерно прижимая его по всей поверхности для удаления пузырей воздуха. Перед нанесением всегда проверять влажность стяжки, которая должна быть ниже 2 % (для ангидритных стяжек (на основе сульфата кальция) — ниже 0,5 %). Температура окружающей среды должна быть в пределах от 15 до 30 °C, относительная влажность не должна превышать 75 %.
Перед укладкой полы и покрытия следует распаковать и выдержать несколько часов в помещении с целью их акклиматизации.
Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Обязательно ознакомьтесь с техническим паспортом и паспортом безопасности продукта.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

-- -- --

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 — 36061 Bassano del Grappa (VI) — ИТАЛИЯ
Тел.: +39(0)424-566 406 — Факс: +39(0)424-566 473 — www.adesiv.it — Адрес эл. почты: info@adesiv.it

ВЫП. 04 - 2020

Компания ADESIV srl. гарантирует, что информация, приведенная в настоящем документе, подготовлена с учетом всех имеющихся знаний и опыта; тем не менее, компания не несет никакой ответственности за результаты использования материалов, поскольку условия применения находятся вне ее контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность материала для предполагаемого использования. Настоящий выпуск документа аннулирует и заменяет все предыдущие.