

ADE-TON 2K



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ТОНИРУЮЩИЙ ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Двухкомпонентный грунт на водной основе для паркетных полов, для нанесения кистью или валиком. Используется в качестве первого слоя для получения тонирующего эффекта обрабатываемой поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Двухкомпонентный
- Не содержит растворителей
- Отличная укрывистость
- Тонирующий эффект
- Шлифуется
- Соотношение 5:1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Деревянные покрытия
- Деревянные конструкции в целом (мебель, лестницы и т. д.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Жидкость опалового цвета
Вязкость, Форд 4, при 20 °С (секунды): катализированный продукт	46–54
Блеск 60°	75–85
Соотношение компонентов:	5 : 1
Расход: (г/м²):	80–100 (расход продукта может варьировать в зависимости от пористости или плоскостности обрабатываемой поверхности)
Время высыхания от пыли (минут):	60–70
Шлифовка (часов):	8–12
Последующая окраска (ч):	8–12
Температура нанесения (°С):	от +15 до +25
Нанесение / инструменты:	Валик, кисть
Очистка инструмента:	Водой, пока продукт еще не высох
Удаление продукта:	Водой, пока продукт еще не высох
Срок хранения (мес.): при температуре от +5 °С до +25 °С	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Комплектные упаковки коробки по 11 л (2 упаковки: комп. А 5 л + 4 комп. В 0,5 л)
Примечания:	Тщательно перемешать перед нанесением
Ограничения при использовании:	Не применять во влажных помещениях. Бойтся мороза. Не допускать сквозняков. Перед нанесением выдержать продукт до достижения температуры окружающей среды Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты Соблюдать указания Технического паспорта и Паспорта безопасности продукта

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Деревянный пол должен быть ровным, зашпаклеванным и отшлифованным, без следов веществ, ухудшающих сцепление: масла, жиры, силиконы. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с влажностью в пределах 8–12 %. Температура окружающей среды должна быть в пределах от 15 до 25 °С, относительная влажность не должна превышать 75 %. После шлифовки наждачной бумагой зернистостью 150/180 поверхность следует очистить сначала пылесосом, а затем антистатической салфеткой.

НАНЕСЕНИЕ: Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Медленно добавить отвердители (компонент В) к компоненту А при перемешивании и аккуратно перемешать полученную массу. Перед нанесением подождать 10–15 минут после перемешивания, чтобы оба компонента хорошо смешались. Перед нанесением профильтровать. Наносить ровным слоем валиком или кистью.

Порядок нанесения и время высыхания указаны в инструкции к продукту.

ПРОДОЛЖЕНИЕ



ADE-TON 2K

СРЕДНЕ-ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ: 2 СЛОЯ ADE-TON 2K + 1 СЛОЙ ЛАКА LIFE

НАНЕСЕНИЕ: Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Равномерно нанести первый слой грунта валиком или кистью. Приблизительно через 8–12 часов в нормальных условиях, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 180–220 и очистки поверхности, нанести второй слой грунта. Через 8–12 часов, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 220 и очистки поверхности, нанести последний слой однокомпонентного лака LIFE. Работать в защитных перчатках. Соблюдать указания инструкции и паспорта безопасности продукта.

ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ: 2 СЛОЯ ADE-TON 2K + 1 СЛОЙ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ЛАКА ICE (матовый, полуматовый, полуглянцевый или глянцевый)

НАНЕСЕНИЕ: Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Равномерно нанести первый слой грунта валиком или кистью. Приблизительно через 8–12 часов в нормальных условиях, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 180–220 и очистки поверхности, нанести второй слой грунта. Через 8–12 часов, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 220 и очистки поверхности, нанести последний слой двухкомпонентного лака ICE. Работать в защитных перчатках. Соблюдать указания инструкции и паспорта безопасности продукта.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

Компонент А

-- -- --

Компонент В

