

ADEGLOSS 10

ОТВЕРЖДАЕМАЯ ВЛАГОЙ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СМОЛА С ЭФФЕКТОМ РАСШИРЕНИЯ
Отверждаемая влагой смола может использоваться как до, так и после полировки паркета для мелкого ремонта паркетных планок, не идеально приклеенных к основанию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Отличная способность к расширению
- Не содержит растворителей
- Отличная прочность склеивания

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Старые деревянные полы
- Готовые модульные полы
- Необработанные полы

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
- Вне помещений
- Для укладки пола

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Вязкая жидкость
Цвет:	Коричневый
Вязкость по Брукфильду при 20 °C (мПа*с):	от 4000 до 5000
Расход:	Зависит от специфики применения и толщины нанесенного слоя
Время обрабатываемости (минут):	10–15
Температура нанесения (°C):	от +10 до +30
Время высыхания до хождения (часов):	3–4
Затвердевание пленки (часов):	12–24 часов (в зависимости от специфики применения и толщины нанесенного слоя)
Нанесение / инструменты:	Специальный дозатор (шприц)
Очистка инструмента:	Растворитель SOLVENTE GR7, пока продукт еще не высох
Срок хранения (месяцев): при температуре от +5 °C до +25 °C	6
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Флаконы с носиком по 250 мл. 20 шт. в коробке.
Ограничения при использовании:	Перед нанесением выдержать продукт в помещении при температуре 20 °C Боится мороза После вскрытия продукт имеет естественную склонность к затвердеванию Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Сделать небольшое отверстие на доске в месте, где она недостаточно прочно приклеена.

НАНЕСЕНИЕ
Перед применением выдержать продукт в помещении при температуре нанесения. Впрыснуть 2–3 капли воды под деревянные элементы, которые нужно зафиксировать, по возможности, на стыке. Через 2 минуты впрыснуть в эту же точку небольшую порцию ADEGLOSS 10. Будьте осторожны, чтобы не нанести чрезмерное количество ADEGLOSS 10, поскольку при затвердевании продукт набухает, существенно увеличиваясь в объеме. ADEGLOSS 10 – это продукт, прочно пристающий к краске. В связи с этим следует категорическим образом избегать, чтобы продукт выступал за пределы щелей, повреждая обрабатываемую поверхность. Температура окружающей среды должна быть в пределах от 15 до 25 °C, относительная влажность не должна превышать 75 %. Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Соблюдать указания инструкции и паспорта безопасности продукта.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:



ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ИТАЛИЯ
Тел.: +39(0)424-566 406 - Факс: +39(0)424-566 473 - www.adesiv.it - Адрес эл. почты: info@adesiv.it

Компания ADESIV srl. гарантирует, что информация, приведенная в настоящем документе, подготовлена с учетом всех имеющихся знаний и опыта. Тем не менее, компания не несет никакой ответственности за результаты использования материалов, поскольку условия применения находятся вне ее контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность материала для предполагаемого использования. Настоящий выпуск документа аннулирует и заменяет все предыдущие.