



FACILE PRO

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК

Сатиновый однокомпонентный лак на водной основе для деревянных полов. Легко наносится и гарантирует превосходный результат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Однокомпонентный
- Не содержит растворителей
- На водной основе
- Сатиновая отделка
- Хорошая прочность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Деревянные покрытия
- Деревянные конструкции в целом (мебель, лестницы и т. д.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в стандартных условиях):

Внешний вид:	Белая жидкость
Вязкость, Форд 4, при 20 С (секунд):	40–60
Показатель блеска 60°:	Сатиновый: степень блеска 30–40
Расход: (г/м ²):	80–100 (расход продукта может варьироваться в зависимости от пористости или плоскостности обрабатываемой поверхности)
Время высыхания от пыли (минут):	60–70
Шлифовка (часов):	8–12
Окончательное затвердевание (дней):	5–7
Время высыхания до хождения (дней)	2–3
Температура нанесения (°С):	от +15 до +25
Нанесение/инструменты:	Валик, кисть
Очистка инструмента:	Водой, пока продукт еще не высох
Удаление продукта:	Водой, пока продукт еще не высох
Срок хранения (месяцев): при температуре от 5 до 25 С	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и государственными нормами
Упаковка:	Комплектные упаковки по 10 л (банки по 5 л каждая)
Примечания:	Тщательно перемешать перед нанесением
Ограничения при использовании:	Не применять во влажных помещениях. Бойся мороза. Не допускать сквозняков. Перед нанесением выдержать продукт до достижения температуры окружающей среды Всегда используйте надлежащие средства индивидуальной защиты Обязательно ознакомьтесь с Техническим паспортом и Паспортом безопасности

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Деревянный пол должен быть ровным, зашпаклеванным и отшлифованным, без следов веществ, ухудшающих сцепление: масла, жиры, силиконы. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, с влажностью 8–12 %. Температура окружающей среды в пределах от 15 до 25 С, относительная влажность не выше 75 %. После шлифовки наждачной бумагой зернистостью 120/150 поверхность следует очистить сначала пылесосом, а затем антистатической салфеткой.

НАНЕСЕНИЕ: Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Профильтровать и наносить ровным слоем валиком или кистью.

Порядок нанесения и время высыхания указаны в техническом паспорте продукта.

Работать следует в защитных перчатках. За информацией всегда обращайтесь к Техническому паспорту и Указаниям по безопасности продукции.

ПРОДОЛЖЕНИЕ



FACILE PRO

СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ: PU-1 BASIC + FACILE PRO

НАНЕСЕНИЕ: Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Равномерно нанести первый слой PU-1 BASIC валиком или кистью. Приблизительно через 6–8 часов (без шлифования) нанести второй слой PU-1 BASIC. Спустя около 12 часов, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 180–220 и очистки поверхности, нанести один слой лака FACILE PRO.

СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ (только лак): FACILE PRO

НАНЕСЕНИЕ: Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Равномерно нанести первый слой FACILE PRO валиком или кистью. Спустя около 8–12 часов, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 180–220 и очистки поверхности, нанести второй слой лака FACILE PRO. Затем при необходимости и после предварительной шлифовки нанести третий и последний слой лака FACILE PRO.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

-- -- --