

FONDO WB 2C



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ ДЛЯ МЕСТ С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ
 Двухкомпонентный полиуретановый грунт на водной основе для паркетных полов, для нанесения кистью или валиком. Предназначен для грунтования поверхностей в местах высокой проходимости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Двухкомпонентный, полиуретановый
- Не содержит растворителей
- Хорошая укрывистость
- Легко наносится
- Шлифуется
- Не оставляет полос

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Деревянные покрытия
- Деревянные конструкции в целом (мебель, лестницы и т.д.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Белая жидкость
Блеск 60°	Полуматовый 20 - 30
Соотношение компонентов:	10 : 1
Расход (г/м ²):	80 - 100 (расход продукта может варьироваться в зависимости от пористости или ровности обрабатываемой поверхности)
Время до отлипа (мин):	60 - 70
Шлифовка (ч):	8 - 12
Последующая окраска (ч):	8 - 12
Температура нанесения (°C):	+ 15 - +25
Нанесение/инструменты:	Валик, кисть
Очистка инструмента:	Вода, пока продукт еще не высох
Удаление продукта:	Вода, пока продукт еще не высох
Срок хранения (мес.): при температуре от +5°C до +25°C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Комбинированная упаковка 11 л (2 банки комп. А по 5 л и две банки комп. В по 0,5 л)
Примечания:	Тщательно перемешать перед нанесением
Ограничения при использовании:	Не применять во влажных условиях. Бойся мороза. Не допускать сквозняков. Перед нанесением выдержать до достижения окружающей температуры

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Деревянный пол должен быть ровным, зашпаклеванным и отшлифованным, без следов веществ, ухудшающих сцепление: масел, жиров, силикона. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с влажностью в пределах 8-12%. Окружающая температура должна быть в пределах 15-25°C, отн. влажность — не более 75%. После шлифовки наждачной бумагой зернистостью 120/150 поверхность очищают сначала пылесосом, а затем антистатической ветошью.

НАНЕСЕНИЕ Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Медленно добавить отвердитель (компонент В) к компоненту А при перемешивании и аккуратно перемешать полученную массу. Перед нанесением подождать 10-15 минут после перемешивания, чтобы оба компонента хорошо смешались. Перед нанесением профильтровать. Наносить ровным слоем валиком или кистью.

Порядок нанесения и время высыхания указаны в инструкции к продукту.



FONDO WB 2C

СРЕДНЕ-ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ: FONDO WB 2C + 2 СЛОЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ЛАКА MONO STONE (натуральный, ультраматовый)

НАНЕСЕНИЕ Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Равномерно нанести ровный слой грунта WB 2C кистью или валиком. Приблизительно через 8-12 часов в нормальных условиях, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 180-220 и очистки поверхности, нанести первый слой однокомпонентного лака STONE. При необходимости, через 8-12 часов, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 220 и очистки поверхности, нанести второй последний слой лака однокомпонентного лака STONE. Работать в защитных перчатках. Соблюдайте указания в паспорте безопасности продукта.

ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ: FONDO WB 2C + 2 СЛОЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ЛАКА PURE WOOD (натуральный, ультраматовый) или ICE (матовый, полуматовый, полуглянцевый, глянцевый)

НАНЕСЕНИЕ Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Равномерно нанести ровный слой грунта WB 2C кистью или валиком. Приблизительно через 8-12 часов в нормальных условиях, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 180-220 и очистки поверхности, без шлифовки, нанести первый слой двухкомпонентного лака. При необходимости, через 8-12 часов, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 220 и очистки поверхности, нанести второй последний слой двухкомпонентного лака. Работать в защитных перчатках. Соблюдайте указания в паспорте безопасности продукта.