

ICE

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ВЫСОКОСТОЙКИЙ
Матовый - полуматовый - полуглянцевый - глянцевый
Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе, легкого нанесения, с превосходной стойкостью к истиранию, твердый, химостойкий. Разработан с использованием нанотехнологий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Двухкомпонентный, полиуретановый, на водной основе
- Не содержит растворителей
- Хорошая укрывистость
- Повышенная твердость
- Превосходная стойкость к истиранию
- Не оставляет полос

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Деревянные покрытия
- Деревянные конструкции в целом (мебель, лестницы и т.д.)

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	Класс выделения летучих веществ по французским нормам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Белая жидкость
Блеск 60°	Матовость: 10 - 15 Полуматовый: 25 - 30 Полуглянцевый: 50 - 60 Прозрачный: > 80
Соотношение компонентов:	10 : 1
Расход (г/м^2):	80 - 100 (расход продукта может варьироваться в зависимости от пористости или ровности обрабатываемой поверхности)
Время до отлипа (мин):	60 - 70
Шлифовка (ч):	8 - 12
Окончательное затвердевание (дней):	5 - 7
Температура нанесения (°C):	+ 15 - +25
Нанесение/инструменты:	Валик, кисть
Очистка инструмента:	Вода, пока продукт еще не высох
Удаление продукта:	Вода, пока продукт еще не высох
Срок хранения (мес.): при температуре от +5°C до +25°C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Комбинированная упаковка 11 л (2 банки комп. А по 5 л и две банки комп. В по 0,5 л)
Примечания:	Тщательно перемешать перед нанесением
Ограничения при использовании:	Не применять во влажных условиях. Боится мороза. Не допускать сквозняков. Перед нанесением выдержать до достижения окружающей температуры

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Деревянный пол должен быть ровным, зашпаклеванным и отшлифованным, без следов веществ, ухудшающих сцепление: масел, жиров, силикона. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с влажностью в пределах 8-12%. Окружающая температура должна быть в пределах 15-25°C, отн. влажность — не более 75%. После шлифовки наждачной бумагой зернистостью 120/150 поверхность очищают сначала пылесосом, а затем антистатической ветошью.

НАНЕСЕНИЕ Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Медленно добавить отвердитель (компонент В) к компоненту А при перемешивании и аккуратно перемешать полученную массу. Перед нанесением подождать 10-15 минут после перемешивания, чтобы оба компонента хорошо смешались. Перед нанесением профильтровать. Наносить ровным слоем валиком или кистью.

Порядок нанесения и время высыхания указаны в инструкции к продукту.

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Тел.: +39(0)424-566 406 - Факс: +39(0)424-566 473 - www.adesiv.it - E-mail: info@adesiv.it

REV. 03 - 2020

Компания ADESIV srl. гарантирует, что информация, приведенная в настоящем документе, подготовлена с учетом всех имеющихся знаний и опыта. Тем не менее, компания не несет никакой ответственности за результаты применения материала, поскольку условия применения находятся вне ее контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность материала для предполагаемого использования. Настоящий выпуск документа аннулирует и заменяет все предыдущие.



ICE

СРЕДНЕ-ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ: PU - 1 BASIC + 2 СЛОЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ЛАКА ICE (матовый, полуматовый, полуглянцевый, глянцевый)

НАНЕСЕНИЕ Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Нанести ровный слой лака PU - 1 BASIC кистью или валиком. Приблизительно через 8-12 часов в нормальных условиях, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 180-220 и очистки поверхности, нанести первый слой лака ICE. При необходимости, через 8-12 часов, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 220 и очистки поверхности, нанести второй последний слой лака ICE. Работать в защитных перчатках. Соблюдайте указания в паспорте безопасности продукта.

ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ: ГРУНТ FONDO WB 2C + 2 СЛОЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ЛАКА ICE (матовый, полуматовый, полуглянцевый, глянцевый)

НАНЕСЕНИЕ Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Равномерно нанести ровный слой грунта WB 2C кистью или валиком. Приблизительно через 8-12 часов в нормальных условиях, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 180-220 и очистки поверхности, нанести первый слой лака ICE. При необходимости, через 8-12 часов, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 220 и очистки поверхности, нанести второй последний слой лака ICE. Работать в защитных перчатках. Соблюдайте указания в паспорте безопасности продукта.

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Тел.: +39(0)424-566 406 - Факс: +39(0)424-566 473 - www.adesiv.it - E-mail: info@adesiv.it

REV. 03 - 2020

Компания ADESIV srl. гарантирует, что информация, приведенная в настоящем документе, подготовлена с учетом всех имеющихся знаний и опыта. Тем не менее, компания не несет никакой ответственности за результаты применения материала, поскольку условия применения находятся вне ее контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность материала для предполагаемого использования. Настоящий выпуск документа аннулирует и заменяет все предыдущие.