



LEGASTUCCO FAST

ВЯЖУЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ СМОЛЫ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Быстросохнущая связующая смола на основе растворителей для смешивания с древесной пылью для заполнения трещин и сглаживания паркета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сверхбыстрое высыхание
- Более приятный запах

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:



Класс выделения летучих веществ согласно французским стандартам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Половая доска из массива дерева без паза 10 мм
- Мозаичный паркет
- Половая доска из массива дерева с ламелями (для промышленного применения)
- Половая доска из массива дерева со шпунтовым соединением

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- На непитьвающих основаниях
- На материалах, отличных от дерева или имеющих финишное или лакокрасочное покрытие

ПРОДОЛЖЕНИЕ



LEGASTUCCO FAST

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в стандартных условиях):

Внешний вид:	Бесцветная вязкая жидкость
Вязкость по Брукфильду при 20 С (мПа*с):	900–1100
Расход:	100/120 г/м ² (может быть разным в зависимости от пористости и наличия трещин в основании)
Температура нанесения (°С):	от +10 до +30
Время высыхания от пыли (минут):	20–30
Шлифовка (минут):	40–60
Нанесение/инструменты:	Гладкий шпатель из нержавеющей стали
Очистка инструмента:	Растворителем SOLVENTE GR7, пока продукт еще не высох
Срок хранения (месяцев): при температуре от 5 до 25 С	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и государственными нормами
Упаковка:	10 л
Ограничения при использовании:	Обеспечьте вентиляцию помещения во время нанесения и сушки, не допуская сквозняков. Огнеопасно. Далее нанести лакокрасочное покрытие с помощью нашей одно- или двухкомпонентной продукции на водной основе или на основе растворителей. Всегда используйте надлежащие средства индивидуальной защиты. Обязательно ознакомьтесь с Техническим паспортом и Паспортом безопасности
GISCODE:	RU 1

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Предварительно отшлифуйте паркет, чтобы получить гладкую поверхность без остатков масел, жиров и восков.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать.

Наносить при температуре окружающей среды от 10 до 30 °С

Продукт следует смешать до получения однородной массы в соотношении приблизительно 1:1 с мелким порошком, полученным при шлифовании обрабатываемого основания.

Учитывая большое разнообразие пород дерева, представленных на рынке, всегда целесообразно проводить тесты на предмет возможных изменений оттенка.

Затем распределить продукт гладким шпателем из нержавеющей стали (американским) и заполнить смесью трещины или, предпочтительнее, выполнить полное сглаживание пола. При необходимости можно повторить операцию несколько раз.

После высыхания (примерно через 40–60 минут) отшлифовать поверхность мелкозернистой шлифовальной бумагой, полностью удалив остатки сухого продукта. Неполное удаление остатков связующего состава может привести к изменению тона пола после покраски.

Когда продукт еще свежий, удалить остатки связующего состава со шпателя с помощью ткани, смоченной в нашем растворителе SOLVENTE GR7. После затвердевания LEGASTUCCO FAST удаляется только механически. Далее нанести лакокрасочное покрытие с помощью нашей одно- или двухкомпонентной продукции на водной основе или на основе растворителей.

Всегда используйте надлежащие средства индивидуальной защиты.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

