



OIL-FORCE

ВЫСОКОСТОЙКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО

Однокомпонентный продукт на основе натуральных масел, усиленный за счет добавления смолы и воска, для пропитки необработанных деревянных полов внутри помещений. OIL-FORCE готов к использованию. Наносится непосредственно на поверхность в качестве грунта для финишной отделки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Однокомпонентный продукт, готовый к применению
- Нейтральный натуральный эффект
- Матовая отделка, степень блеска 10
- Подходит для всех типов древесины
- Отличная стойкость к образованию пятен и истиранию в результате ходьбы
- Очень низкий расход: 1 л на 15–25 кв. м
- Не подлежит действию ДОПОГ (ADR)
- Не содержит формальдегид

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Неокрашенные полы из массива дерева
- Неокрашенные полы из фанеры
- Необработанные деревянные поверхности (лестницы и т. д.)
- Мебель, окна и двери внутри помещений
- Поверхности, обработанные маслами, не образующими пленку (после пробного нанесения)

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- На невпитывающих основаниях
- На материалах, отличных от дерева, или на готовых окрашенных полах
- В непроветриваемых помещениях, так как отсутствие вентиляции может воспрепятствовать высыханию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Вязкая жидкость
Вязкость, Форд #4 (секунд):	63–67
В сухом виде (%):	46–50
Расход: 1 слой (м ² /л) 2 слоя (м ² /л)	около 20 около 12
Время высыхания от пыли (часов):	2–4 (время выдержки для полировки может меняться в зависимости от условий окружающей среды и толщины нанесенного слоя)
Время полного высыхания (часов):	12–24 (время окончательного затвердевания зависит от погодных условий, вентиляции и толщины нанесенного слоя)
Окончательное затвердевание (дней):	минимум 7–14 дней
Нанесение / инструменты:	Валик, кисть, ткань, распылитель или промышленное оборудование
Очистка инструмента:	Промывочный разбавитель GR7, когда продукт еще не засох
Срок хранения (месяцев): при температуре от +5 до +25 °C	18
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Упаковка 1 л / 6 штук в коробке
Доступные цвета:	Нейтральный
Ограничения при использовании:	Тщательно перемешать перед использованием. Обеспечить вентиляцию помещения во время нанесения и сушки, не допуская сквозняков. Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты Соблюдать указания Технического паспорта и Паспорта безопасности продукта
GISCODE:	Ö40+

ПРОДОЛЖЕНИЕ



OIL-FORCE

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Обрабатываемый деревянный пол должен быть чистым, сухим (влажность 8–12%), гладким, зашпатлеванным и отшлифованным (максимальная зернистость 150–180) и без отслоений.

OIL-FORCE совместим со всеми породами древесины, при этом рекомендуется наносить его на высокопористые и впитывающие породы древесины с широкой текстурой, такие как дуб, лиственница, каштан и т. д., акцентирующие характеристики продукта.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед применением продукт необходимо выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать.

OIL-FORCE следует наносить равномерным слоем, избегая образования скоплений продукта, с помощью валика, кисти или ткани непосредственно на необработанные деревянные поверхности или на старые деревянные полы, обработанные маслами, не образующими пленку (после пробного нанесения).

Примерно через 4–6 часов, по достижении достаточного затвердевания, поверхность надлежит отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 180–220, после чего тщательно удалить остатки пыли. Затем можно приступить к нанесению второго и последнего слоя OIL-FORCE. Подождать 24 часа для полного высыхания.

Температура нанесения от +10 до +30 °C при влажности не более 75%.

По окончании нанесения рекомендуется обильно смочить водой тряпки, валики, кисти, использованные для нанесения, во избежание опасности самовозгорания.

УХОД:

Для генеральной уборки рекомендуем использовать интенсивное моющее средство OIL-FORCE NET нашего производства, а для повседневного ухода — выпускаемое нами моющее средство OLIOPRO (см. технический паспорт).

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

-- -- --