

PELPREN PL60 E

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Двухкомпонентный **полиуретановый** клей, не содержащий воды, предназначен для приклеивания деревянных полов любого типа на цементные основания или на уже существующие невпитывающие половые покрытия (мрамор, плитка, мозаичные полы, деревянные основания).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Двухкомпонентный
- Высокие эксплуатационные показатели
- Сила и эластичность
- Полиуретановая основа
- Катализатор без аминов
- Не содержит растворителей
- Подходит для всех типов полов

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

	Подходит для полов с подогревом

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Впитывающие и невпитывающие полы
- Традиционные цементные стяжки
- Ангидритные стяжки (на основе сульфата кальция)
- Впитывающие и невпитывающие основания с подогревом или охлаждением
- Металлические материалы (после пробного нанесения)

НА ЭТИ ПОВЕРХНОСТИ МОЖНО КЛЕИТЬ:

- Элементы из массива дерева без пазов толщиной 10 мм (лампаркет) в соответствии со стандартом DIN EN 13227
- Мозаичный паркет в соответствии со стандартом DIN EN 13488
- Рейки из массива дерева (промышленные) в соответствии со стандартом DIN EN 14761
- Доски из массива дерева со шпунтами максимальной шириной 18 см или 20 см из древесины дуба в соответствии со стандартом DIN EN 13226
- Многослойные готовые полы в соответствии со стандартом DIN EN 13489
- Элементы из керамики или каменно-керамические изделия

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 — 36061 Bassano del Grappa (VI) — ИТАЛИЯ
Тел.: +39(0)424-566 406 — Факс: +39(0)424-566 473 — www.adesiv.it — Адрес эл. почты: info@adesiv.it

ВЫП. 04 - 2020

Компания ADESIV srl. гарантирует, что информация, приведенная в настоящем документе, подготовлена с учетом всех имеющихся знаний и опыта; тем не менее, компания не несет никакой ответственности за результаты использования материалов, поскольку условия применения находятся вне ее контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность материала для предполагаемого использования. Настоящий выпуск документа аннулирует и заменяет все предыдущие.



PELPREN PL60 E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Пастообразный бежевый или коричневый
Соотношение компонентов (A: B):	9 : 1
Вязкость по Брукфильду при 20 °C, катализированный продукт (мПа*с):	55 000–75 000
Расход: (г/м^2):	1000–1400 (расход продукта может варьировать в зависимости от пористости или плоскостности обрабатываемой поверхности)
Время обрабатываемости (минут):	примерно от 60 до 75
Температура нанесения (°C):	от +10 до +30
Время высыхания до хождения (часов):	18–24 (время высыхания до хождения и до окончательного затвердевания будет варьировать в зависимости от климатических условий и толщины нанесенного слоя)
Шлифовка (суток):	2–3 (время полировки и окончательного затвердевания зависит от окружающих условий и толщины нанесенного слоя)
Нанесение / инструменты:	Шпатель с широкими зубцами № 6
Очистка инструмента:	Растворитель SOLVENTE GR7, пока продукт еще не высох
Удаление продукта:	Очиститель PULITORE LS, пока продукт еще не высох
Срок хранения (мес.): при температуре от +5 °C до +25 °C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Комбинированная упаковка 10 кг (комп. A 9 кг + комп. B 1 кг)
Ограничения при использовании:	Не наносить во влажных помещениях. Не покрывать клеем боковые стороны паркетин Проветривать помещение во время укладки, избегая при этом сквозняков Не подвергать отвердитель температуре ниже +5 °C Перед нанесением выдержать продукт в помещении Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты Соблюдать указания Технического паспорта и Паспорта безопасности продукта

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Основание должно быть сплошным, сухим, чистым, без отслаивающихся материалов, например, красочного покрытия, пыли, воска и т.п., и отвечать требованиям стандарта DIN 18356. Перед установкой проверяют содержание влаги в основании и древесине с помощью специальных приборов. Измерение влажности проводят на глубине (ок. 2–3 см) карбидным гигрометром для исключения возможного присутствия очень гигроскопичных материалов (пемзы, вермикулита), влага из которых может привести к последующему набуханию и вздутию пола. Влажность должна составлять < 2 % для традиционных стяжек, < 0,5 % для ангидритных стяжек (на основе сульфата кальция) и < 0,2 % для ангидритных стяжек (на основе сульфата кальция) с подогревом. Влажность древесины — от 7 до 11 %. Не допускается нанесение на стяжки, не защищенные от возможного капиллярного поднятия влаги (всегда следует использовать соответствующую пароизоляционную мембрану). Поверхность низкопористых оснований и стяжек на основе сульфата кальция рекомендуется обработать механически, после чего удалить пылесосом образовавшуюся пыль, остатки загрязнений или отслоившиеся фрагменты. Пыльные или влажные цементные основания должны быть укреплены грунтовками (такими как наши PRIMER HE, PRIMER WB PU или PRIMER PA 400), обеспечивающими надлежащую адгезию клея (см. технический паспорт).

НАНЕСЕНИЕ:
Температура окружающей среды должна быть от 10 °C до 30 °C (другие условия могут привести к изменению вязкости, времени высыхания и ухудшению качества склеивания). Перед применением выдержать продукт в помещении при температуре нанесения. Вылить компонент B в емкость с компонентом A, тщательно перемешивая электрической мешалкой на низких оборотах, до получения однородной массы равномерной окраски. Пастообразный клей нанести на основание зубчатым шпателем, следя за тем, чтобы клей покрыл возможно оставшиеся частицы пыли. Затем укладывают паркет, прилагая необходимое давление для обеспечения полного контакта задней поверхности паркета с клеем. Рекомендуется оставить зазор не менее 8–10 мм между деревянным покрытием и стеной.
Когда продукт еще свежий, немедленно удалить остатки клея с помощью ткани, смоченной в нашем очистителе PULITORE LS, поскольку продукт может повредить или потускнить поверхность пола, если он окрашен. Рекомендуется всегда проверять совместимость очистителя с обрабатываемой поверхностью. Перед использованием ознакомиться с техническим паспортом и паспортом безопасности продукта.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Клей подходит для приклеивания паркета к основаниям с подогревом. Подходит для профессионалов, чувствительных к аминам или эпоксидным смолам.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

Компонент A

--

Компонент B



ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 — 36061 Bassano del Grappa (VI) — ИТАЛИЯ
Тел.: +39(0)424-566 406 — Факс: +39(0)424-566 473 — www.adesiv.it — Адрес эл. почты: info@adesiv.it

ВЫП. 04 - 2020

Компания ADESIV srl. гарантирует, что информация, приведенная в настоящем документе, подготовлена с учетом всех имеющихся знаний и опыта; тем не менее, компания не несет никакой ответственности за результаты использования материалов, поскольку условия применения находятся вне ее контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность материала для предполагаемого использования. Настоящий выпуск документа аннулирует и заменяет все предыдущие.