



PRIMER PA200

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СМОЛА, СОДЕРЖАЩАЯ РАСТВОРИТЕЛЬ

Укрепляющая и гидроизолирующая смола для пыльных и крошащихся цементных оснований с высокой остаточной влажностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Однокомпонентный, готов к применению
- Высокие показатели (укрепляющие свойства)
- Хорошая степень защиты от остаточной влажности (не более 3–4 %)
- Повышает механическую прочность поверхности

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:



Класс выделения летучих веществ согласно французским стандартам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Традиционные цементные стяжки
- Ангидритные стяжки (на основе сульфата кальция)
- Укрепление стяжек с подогревом (после затирки трещин и щелей для предотвращения прямого контакта грунта с трубами)

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- Для гидроизоляции стяжек с подогревом (которые должны содержать остаточную влагу, предусмотренную нормами, и правильно реагировать на изменения температуры во время теплового цикла)
- На непитьевых основаниях
- При ремонте зон, находящихся рядом с жилыми помещениями, во избежание распространения паров растворителя
- Перед укладкой материалов, чувствительных к воздействию растворителей (ПВХ, резина, линолеум)
- На поверхностях, подверженных постоянному капиллярному поднятию влаги и не защищенных паронепроницаемым барьером
- На стяжках, содержащих материалы, которые могут растворяться или ослабляться при контакте с растворителем

ПРОДОЛЖЕНИЕ



PRIMER PA200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в стандартных условиях):

Внешний вид:	Жидкость коричневого цвета
Вязкость, Форд 4, при 20°C (секунд):	11–14
Расход: (г/м²):	200–400 в зависимости от применения: – в качестве средства для укрепления поверхности — 200 (г/м²) – в качестве укрепляющего средства для глубокой пропитки — 300–400 (г/м²) – в качестве барьера против остаточной влаги — 300–400 (г/м²) (расход продукта может варьироваться в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности)
Температура нанесения (°C):	от 10 до 30 °C при влажности воздуха выше 40 %
Нанесение последующего слоя (часов):	4–12
Окончательное затвердевание (дней):	через 2–3 дня в проветриваемом помещении и при полном исчезновении запаха растворителя (время между нанесением отдельных слоев, как и время окончательного затвердевания, зависит от климатических условий, вентиляции и толщины нанесенного слоя)
Нанесение/инструменты:	Валик, кисть
Очистка инструмента:	Растворителем SOLVENTE GR7, пока продукт еще не высох
Удаление продукта:	Растворителем SOLVENTE GR7, пока продукт еще не высох
Срок хранения (месяцев): при температуре от 5 до 25°C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и государственными нормами
Упаковка:	10 кг
Ограничения при использовании:	Обеспечить вентиляцию помещения во время нанесения и сушки. Огнеопасно. Для приклеивания используйте только выпускаемые нашей фирмой двухкомпонентные эпоксидно-полиуретановые или полиуретановые клеи (типа PL6) или однокомпонентные полиуретановые или силановые (типа WB MONO MS) клеи. Всегда используйте надлежащие средства индивидуальной защиты. Обязательно ознакомьтесь с Техническим паспортом и Паспортом безопасности
GISCODE:	RU 2

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Обязательно проверить влажность основания инструментальным методом. Основание должно быть прочным, без отслаивающихся фрагментов, и соответствовать требованиям DIN 18356. Любые дефекты поверхности, такие как трещины или щели, следует обработать смесью мелкого песка (не морского) с грунтом PRIMER PA 200, перемешав их до получения однородного раствора, во избежание проникновения или застоя продукта в полости с риском повреждения труб. Плохо впитывающим основаниям необходимо придать шероховатость и тщательно пропылесосить, чтобы обеспечить проникновение продукта внутрь. Перед нанесением следует удостовериться в наличии соответствующей пароизоляции.

НАНЕСЕНИЕ: Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Наносить при температуре окружающей среды от 10 до 30 °C и влажности воздуха выше 40 % (другие условия могут привести к значительному изменению времени высыхания с далеко не лучшими результатами). Обеспечить вентиляцию помещения во время нанесения и сушки.

В качестве средства для укрепления поверхности:

Нанести слой грунта PRIMER PA 200 в исходном состоянии, с учетом расхода около 200 (г/м²).

В качестве укрепляющего средства для глубокой пропитки:

Нанести слой грунта PRIMER PA 200, разбавленного в соотношении 1:1 соответствующим растворителем DILUENTE D40. После высыхания грунта (около 4 часов) нанести в течение 12 часов второй слой грунта, разбавленного в соотношении 2:1, с учетом общего расхода около 400 (г/м²).

В качестве барьера против остаточной влаги:

Нанести слой грунта PRIMER PA 200, разбавленного в соотношении 1:1 соответствующим растворителем DILUENTE D40. После его высыхания (около 4 часов) нанести в течение 12 часов второй слой неразбавленного грунта, с учетом общего расхода около 400 (г/м²). При необходимости нанести третий слой продукта после высыхания предыдущего слоя.

Пока продукт еще свежий, удалить остатки грунта с помощью салфетки, смоченной в нашем растворителе SOLVENTE GR7. После затвердевания грунт PRIMER PA 200 может быть удален только механически. Чтобы клей лучше схватился, насыпать слой мелкого сухого (не морского) песка на последний, еще свежий слой грунта. Для приклеивания используйте только выпускаемые нашей фирмой двухкомпонентные эпоксидно-полиуретановые или полиуретановые клеи (типа PL6) или однокомпонентные или силановые (типа WB MONO MS) клеи.

Всегда используйте надлежащие средства индивидуальной защиты. Перед применением ознакомьтесь с техническим паспортом и паспортом безопасности продукта.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

