



PUREDEK

ПРОПИТКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Пропитка на водной основе без образования пленки для обработки и защиты наружных деревянных полов, бортов бассейнов, уличной мебели, причалов и пристаней.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Отличная стойкость к атмосферным агентам
- Пигментированный, придает основанию светлый оттенок
- Содержит специальные УФ-поглощители
- Быстрое высыхание

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Наружные полы
- Беседки и садовая мебель
- Борты бассейнов
- Причалы и пристани

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- Поверхности не из дерева
- Невпитывающие поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Пигментированная жидкость
Цвет:	Тик
Вязкость, Форд 4, при 20 °C (секунды):	30–36
Расход: (г/м ²):	70–100
Время высыхания поверхности (минут):	60
Последующая окраска (ч):	2–4
Шлифовка (часов):	12–16
Время полного высыхания (часов):	24–48
Температура нанесения (°C):	от +10 до +30
Нанесение / инструменты:	Валик, кисть или распылитель
Срок хранения (мес.): при температуре от +5 °C до +25 °C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	5 л
Ограничения при использовании:	Не применять в жаркое время суток Не наносить на влажную древесину или на непитывающие поверхности Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты Соблюдать указания Технического паспорта и Паспорта безопасности продукта

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Деревянная поверхность, подлежащая обработке, должна быть предварительно отшлифована наждачной бумагой зернистостью 150/180.

На загрязненных или посеревших поверхностях можно выполнить предварительную обработку нашим средством NEW DECK (см. технический паспорт). Перед нанесением тщательно очистить деревянную поверхность и убедиться в отсутствии пыли, отслоений или влажности.

НАНЕСЕНИЕ:

Продукт готов к использованию. Равномерно нанести один слой PUREDEK на поверхность с помощью валика, кисти или распылителя. Примерно через 2–4 часа, при необходимости, нанести второй слой продукта. Если между слоями требуется шлифовка, подождать примерно 12–16 часов после нанесения первого слоя. Избыточное накопление может привести к затруднению сушки продукта. Не наносить на мокрые или влажные поверхности или под прямым воздействием солнца, избегая самых жарких часов. В случае применения внутри помещений, работать в вентилируемой среде. Для гарантии превосходного результата рекомендуется защищать обработанные поверхности в течение следующих 24 часов от дождя. Для регулярного ухода за поверхностью можно использовать наше моющее средство OLIOPRO (см. технический паспорт). Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Соблюдать указания инструкции и паспорта безопасности продукта.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

