REPAIR 3.5

ПРОЗРАЧНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СМОЛА

Однокомпонентная смола для фиксации отдельных досок старого деревянного пола, плохо прилегающих к основанию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Однокомпонентный, готов к применению
- Отличная адгезионная способность, герметик для старых деревянных полов
- Можно также использовать на цементных стяжках с целью создания гидроизоляционного барьера.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C	Класс выделения летучих веществ согласно французским стандартам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Для ремонта старых, малопрочных или частично отклеившихся деревянных полов
- В качестве гидроизоляционного барьера и укрепляющего состава на традиционных цементных стяжках

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- На стяжках с подогревом
- На невпитывающих основаниях (стекло, мрамор, плитка и т. д.)
- В ремонтных работах, где участвуют люди, чувствительные к растворителям
- На поверхностях, подверженных постоянному капиллярному поднятию влаги и не защищенных паронепроницаемым барьером
- На стяжках, содержащих материалы, которые могут растворяться или ослабляться при контакте с растворителем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в стандартных условиях):

Внешний вид:	Бесцветная густая жидкость
Вязкость по Брукфильду при 20 C (мПа*с):	400–600
Расход: (г/м^2):	200–300 в зависимости от применения: (расход продукта может варьироваться в зависимости от обрабатываемой поверхности)
Температура нанесения (°C):	от 10 до 30 °C при влажности воздуха выше 40 %
Нанесение последующего слоя (часов):	4–12
Окончательное затвердевание (дней):	через 1–3 дня в проветриваемом помещении и когда в воздухе больше нет запаха растворителя. (Время между нанесением слоев, как и время окончательного затвердевания, зависит от погодных условий, вентиляции и толщины нанесенного слоя)
Нанесение/инструменты:	Валик, кисть
Очистка инструмента:	Растворителем SOLVENTE GR7, пока продукт еще не высох
Удаление продукта:	Растворителем SOLVENTE GR7, пока продукт еще не высох
Срок хранения (месяцев): при температуре выше +5 °C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и государственными нормами
Упаковка:	Банки по 5 кг.
Ограничения при использовании:	Огнеопасно Обеспечить вентиляцию помещения во время нанесения и сушки. Совместимость с нашими двухкомпонентными эпоксидно-полиуретановыми, полиуретановыми или однокомпонентными силановыми клеями. Всегда используйте надлежащие средства индивидуальной защиты Обязательно ознакомьтесь с Техническим паспортом и Паспортом безопасности

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 — 36061 Bassano del Grappa (VI) — ИТАЛИЯ
Тел.: +39(0)424-566 406 — Факс: +39(0)424-566 473 — www.adesiv.it — E-mail: info@adesiv.it

Компания ADESIV srl. гарантирует, что информация, приведенная в настоящем документе, подготовлена с учетом всех имеющихся знаний и опыта. Тем не менее компания не несет никакой ответственности за результаты применения материала, поскольку условия применения находятся вне ее контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность материала для предполагаемого использования. Настоящий выпуск документа аннулирует и заменяет все предыдущие.

REPAIR 3.5

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Обязательно проверить влажность основания инструментальным методом. Основание должно быть прочным, без отслаивающихся фрагментов, и соответствовать требованиям DIN 18356. Любые дефекты поверхности, такие как трещины или щели, следует обработать смесью мелкого песка (не морского) с продуктом REPAIR 3.5, перемешав их до получения однородного раствора, во избежание проникновения или застоя продукта в полости с риском повреждения труб. Плохо впитывающим основаниям необходимо придать шероховатость (путем шлифовки) и тщательно пропылесосить, чтобы обеспечить проникновение продукта внутрь. Перед нанесением следует удостовериться в наличии соответствующей пароизоляции.
Пока продукт еще свежий, удалить остатки грунта с помощью салфетки, смоченной в нашем растворителе SOLVENTE GR7. После затвердевания REPAIR 3.5 удаляется только механическим путем.
Всегда используйте надлежащие средства индивидуальной защиты. Перед применением ознакомьтесь с техническим паспортом и паспортом безопасности продукта.

НАНЕСЕНИЕ:
В качестве герметика для старых, частично отклеившихся полов:
Тщательно обработать старые полы наждачной бумагой с целью расширить швы, чтобы обеспечить проникновение продукта. Затем валиком или шпателем нанести REPAIR 3.5 так, чтобы в швы попало как можно больше состава. После высыхания, удостоверившись, что доски надежно закреплены, можно приступать к шлифовке и последующей отделке.

В качестве укрепляющего средства для глубокой пропитки:
Нанести один слой REPAIR 3.5, разбавленного в соотношении 1:1 соответствующим растворителем DILUENTE D40. После высыхания грунта (спустя около 4 часов) нанести в течение 12 часов второй слой грунта, разбавленного в соотношении 2:1, с учетом общего расхода около 300 (г/м^2).

В качестве барьера против остаточной влаги:
Нанести один слой REPAIR 3.5, разбавленного в соотношении 1:1 соответствующим растворителем DILUENTE D40. После высыхания грунта (спустя около 4 часов) нанести в течение 12 часов второй слой неразбавленного грунта, с учетом общего расхода около 300 (г/м^2).

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 — 36061 Bassano del Grappa (VI) — ИТАЛИЯ
Тел.: +39(0)424-566 406 — Факс: +39(0)424-566 473 — www.adesiv.it — E-mail: info@adesiv.it

Компания ADESIV srl. гарантирует, что информация, приведенная в настоящем документе, подготовлена с учетом всех имеющихся знаний и опыта. Тем не менее компания не несет никакой ответственности за результаты применения материала, поскольку условия применения находятся вне ее контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность материала для предполагаемого использования. Настоящий выпуск документа аннулирует и заменяет все предыдущие.