



UNI PRIMER

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГРУНТ

Однокомпонентный быстросохнущий нежелтеющий грунт для паркета. Рекомендуется использовать UNI PRIMER во всех быстрых циклах покраски, в которых необходимо ограничить изменение цвета пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Однокомпонентный
- Быстрое высыхание
- Не желтеет
- Идеально подходит для быстрых циклов покраски
- Водоотталкивающее действие
- Спиртовая основа

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Деревянные покрытия
- Поверхности, обработанные белым или серым WB OIL

Внешний вид:	Бесцветная жидкость
Вязкость(при 20°C; Форд # 4):	20
Расход (г/м2):	80 – 100 (расход продукта может варьироваться в зависимости от пористости или ровности обрабатываемой поверхности)
Время до отлипа (мин):	20 - 30
Время полного высыхания, шлифовка (минут):	60 - 90
Температура нанесения (°C):	+ 15 - +25
Нанесение/инструменты:	Валик, кисть
Очистка инструмента:	GR7, еще не засохший продукт
Удаление продукта:	GR7, еще не засохший продукт
Срок хранения (мес.): при температуре от +5°C до +25°C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Банки 5 л
Примечания:	(1) Дир. 2004/42/CE cat h bs, макс. предел ЛОС 750 г/л Значения относятся к 20°C и отн. вл. 65%
Ограничения при использовании:	Не допускается использование во влажных помещениях Боится мороза Не допускать сквозняков Перед нанесением выдержать продукт в помещении

ЦИКЛ UNI PRIMER + ЛАК ICE ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Деревянный пол должен быть ровным, зашпаклеванным и отшлифованным, без следов веществ, ухудшающих сцепление: масла, жиры, силиконы. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с влажностью в пределах 8-12%. Окружающая температура должна быть в пределах 15-25°C, отн. влажность — не более 75%. Перед нанесением рекомендуется окончательно отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой зернистостью 180, очистить пылесосом, а затем антистатической тканью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Равномерно нанести валиком или кистью.

Приблизительно через 1-2 часа в нормальных условиях, можно выполнить шлифовку наждачной бумагой зернистостью 220 и нанести первый слой лака ICE. Через 8-12 часов, после шлифовки наждачной бумагой и очистки поверхности можно нанести второй слой лака ICE. Работать в защитных перчатках. Соблюдайте указания в паспорте безопасности продукта.

ЦИКЛ ЦВЕТНОЕ МАСЛО БЕЛОЕ или СЕРОЕ + UNI PRIMER + ICE

Нанести масло WB OIL белое или серое в соответствии с процедурой, описанной в техническом паспорте. После полного высыхания масла нанести слой UNI PRIMER без шлифования. Примерно через 1-2 часа слегка отшлифовать поверхность абразивным войлоком для удаления возможных изъянов, очистить пылесосом и антистатической тканью и нанести один слой краски ICE.