



## BASECLEAN

### POSPEŠILO OPRIJEMA ZA NEVPOJNE POVRŠINE

Proizvod, ki pospeši oprijem lepila na nevpojne površine (steklene, keramične, ipd.), uporabimo pred polaganjem z dvokomponentnimi poliuretanskimi ali epoksidnimi lepili ali enokomponentnimi lepili s silansko tehnologijo.

#### TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Pospešilo oprijema
- Primerno kot razredčilo za Primer HE

#### PODROČJE UPORABE:

- Nevpojne podlage
- Talne obloge iz marmorja
- Steklene površine
- Keramične površine
- Zahtevne podlage

#### UPORABA NI PRIMERNA:

- Na lesenih površinah
- Na vpojnih površinah
- Na bitumenskih materialih
- Na površinah, občutljivih na topila

#### SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz:	tekočina slamnato rumene barve
Viskoznost Ford 4 pri 20 °C:	10-14 sekund
Poraba:	40-50 g/m <sup>2</sup>
Čas sušenja:	30-40 minut
Temperatura uporabe:	od +15 do +25 °C
Uporaba/orodje:	čista krpa ali čopič
Skladiščenje: pri temperaturi med +5 °C in +25 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	Steklenice po 1 l in posode po 5 l
Omejitve uporabe:	Vnetljiv proizvod Ne uporabljamo v vlažnih prostorih Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C) Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

#### PRIPRAVA PODLAGE:

Površine temeljito očistimo z vodo in sodo. Nato speremo s čisto vodo in pustimo, da se posušijo. Posebej steklene površine je potrebno grundirati (z diamantnim enoploščnim brusilnim strojem) pred nanosom proizvoda BASECLEAN. Če je po nanosu BASECLEAN prisotna preostala vlaga, površino obdelamo z našim trikomponentnim osnovnim premazom PAVILAST 3C.

#### NANOS:

Za nanos proizvoda BASECLEAN je priporočljivo, da ga neposredno razlijemo na podlago in ga porazdelimo s krpo ali čopičem. Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

#### OZNAČBE ZA NEVARNOST:

-- -- --