



FILLER PLUS

VEZIVNA SMOLA NA VODNI OSNOVI ZA GLAJENJE LESENIH TALNIH OBLOG

Vezivna smola na vodni osnovi za glajenje in zapolnitev razpokanih lesenih talnih oblog. FILLER PLUS lahko pomešamo z ostanki finega lesenega prahu po brušenju.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentna, brez vonjav
- Na vodni osnovi
- Dobra polnilna moč

PODROČJE UPORABE:

- Masivne lesene talne obloge brez peresa, deb. 10 mm
- Mozaični parket
- Lamelne (industrijske) talne obloge iz masivnega lesa
- Masivne lesene talne obloge s peresom M/Ž
- Druge lesene obloge, ki so razpokane

UPORABA NI PRIMERNA:

- Na nevpojnih podlagah
- Na nelesnih materialih ali na že lakiranih gotovih talnih oblogah

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz:	gosta tekočina
Viskoznost po Brookfieldu pri 20° C (mPa*s):	3.000–5.000
Suha:	16–20 %
Poraba:	15–25 m²/l (odvisno od vrste talne obloge in razpok)
Brezprašno sušenje:	30–40 minut
Možnost brušenja:	po 1–2 urah
Temperatura uporabe:	od +15 do +25 °C
Uporaba/orodje:	gladka gladilka iz nerjavnega jekla (ameriška)
Čiščenje orodja:	voda, pri še svežem proizvodu
Skladiščenje: pri temperaturi med +5 °C in +25 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	Skupaj v kompletu po 10 l (vsaka ročka po 5 l)
Omejitve uporabe:	Ne uporabljamo v vlažnih prostorih. Proizvod zaščitimo pred zmrzaljo. Zaradi številnih vrst lesa na tržišču je priporočljivo, da vedno naredimo preizkus in ugotovimo morebitne spremembe barvnega odtenka. Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C). Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

PRIPRAVA PODLAGE:

Preverimo, da so vsi elementi, ki tvorijo talno oblogo, dobro sprijeti s površino. Temeljito nabrusimo pod, ki ga obdelujemo, dokler je površina brez ostankov olj, maščob in voskov.

NANOS:

Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo. Proizvod pomešamo z ostanki finega lesnega prahu od brušenja površine, namenjene obdelavi, v razmerju približno 1:1, da dobimo homogeno mešanico. Nanašamo ga z gladko gladilo iz nerjavnega jekla (ameriško). Pridobljeno mešanico nanesemo po razpokah oziroma talno oblogo najraje popolnoma zgladimo. Po potrebi postopek ponovimo. Po osušitvi (po približno 1–2 uri pri običajnih pogojih), površino obrusimo s finim brusnim papirjem, da odstranimo vse ostanke posušenega proizvoda. Vedno preverimo, da je vlaga v lesu 8 do 12 %, temperatura okolja 15 do 25 °C in relativna vlaga do 75 %. Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OPOMBE:

Če odvečnega veziva ne odstranimo v celoti, lahko pride do sprememb barvnega odtenka talne obloge po lakiranju. Zaradi številnih vrst lesa na tržišču je priporočljivo, da vedno naredimo preizkus in ugotovimo morebitne spremembe barvnega odtenka.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

-- -- --