



PAVI-CRYL

PROTIPRAŠNI OSNOVNI PREMАЗ VISOKE POLNILNE LASTNOSTI

Protiprašni osnovni premaz v vodni disperziji, še posebej primeren za drobljive ali prašnate podlage, glajenje cementnih ali anhidridnih estrihov. **Proizvod je namenjen lepljenju z enokomponentnimi reaktivnimi lepili s silansko tehnologijo kot epoksi-poliuretanskimi ali poliuretanskimi dvokomponentnimi reaktivnimi lepili.**

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- enokomponentna, na vodni osnovi
- Pripravljena za uporabo
- Protiprašen za cementne estrihe
- Zunanja uporaba

PODROČJE UPORABE:

- Klasični cementni estrihi
- Na anhidridnih (mavčnih) estrihih
- Podlage s talnim ogrevanjem ali hlajenjem

UPORABA NI PRIMERNA:

- Na nevpojnih podlagah (steklo, marmor, ploščice ipd.)
- Na površinah, ki so podvržene stalnemu dvigovanju vlage in nimajo parne zapore

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz:	tekočina mlečnega videza
Viskoznost Ford 4 pri 20 °C:	10-12 sekund
Suh:	13,5-15,5 %
Poraba:	100-150 g/m
Čas obdelave:	5-20 minut
Temperatura uporabe:	od +15 do +25 °C
Pripravljen za uporabo:	po 1-3 dneh
Strjevanje filma:	po 3-5 urah
Uporaba/orodje:	valjček, čopič
Čiščenje orodja:	voda, pri še svežem proizvodu
Skladiščenje: pri temperaturi nad +5 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	10 kg
Priporočila glede uporabe:	Ne uporabljamo v vlažnih prostorih Proizvod zaščitimo pred zmrzaljo Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo Vedno preberemo tehnične in varnostne liste Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C)

PRIPRAVA PODLAGE:

Z ustreznim orodjem vedno preverimo vsebnost vlage v podlagi. Podlaga ne sme vsebovati vlage, mora biti trdna, brez krušljivih delcev, kot so omet, ostanki prahu, olj ali voskov.

NANOS:

Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C). Proizvod je pripravljen za uporabo. Z valjčkom ali čopičem enakomerno nanesite na podlago, pri čemer preprečimo kopičenje proizvoda. Pred lepljenjem vedno izmerimo vsebnost vlage v estrihu <2 % (<0.5 % v anhidridnem estrihu). Temperatura okolja mora biti med 15 in 25°C, relativna vlaga ne sme biti višja od 75 %. Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OPOMBE:

Preprečimo kopičenje proizvoda, ki bi lahko vplivalo na oprijem lepil, ki se bodo nadaljnje nanašali.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

-- -- --