



PAVICERA SO

POSEBNI TRDI VOSEK ZA PARKET

Raztopina posebnih voskov za nego dragocenih lesenih talnih oblog, ki jih je treba polirati.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enostavno nanašanje
- Naravni videz

PODROČJE UPORABE:

- Obrušene lesene talne obloge
- Lesena oprema ali izdelki

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz:	kremasta mešanica slamnato rumene barve
Viskoznost po Brookfieldu pri 20° C (mPa*s):	2.000–4.000
Poraba:	Odvisno od vpojne podlage
Čas sušenja	po 3–4 urah
Temperatura uporabe:	od +10 do +25 °C
Uporaba/orodje:	čista krpa, enoploščno orodje
Skladiščenje: pri temperaturi med +5 °C in +25 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	Vedra po 5 l
Omejitve uporabe:	Vnetljiv proizvod. Ne uporabljamo v vlažnih prostorih. Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C). Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

PRIPRAVA PODLAGE:

Površino očistimo z DECERLEGNO (glej tehnični list) in pustimo, da se dobro posuši.

NANOS:

S krpo naneseemo tanek sloj PAVICERA SO, pustimo, da se posuši, nato površino ročno spoliramo s krpo ali z rotacijskim polirnim strojem. Izvedemo lahko več nanosov. Proizvod porazdelimo po površini in poliramo z mehko ploščo. Za povečanje stopnje sijaja površino ponovno spoliramo po 3–4 urah. Vedno preverimo, da je vlaga v lesu 8 do 12 %, temperatura okolja 15 do 25 °C in relativna vlaga do 75 %. Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OPOMBE:

Z enoploščnim orodjem: Z lopato manjše količine voska porazdelimo po celotni talni oblogi; Ne pretiravamo s količino proizvoda (največ 10–20 g/m²), sicer bi lahko površina postala lepljiva in bi jo težko polirali. Če želimo olajšati postopek nanašanja, PAVICERA SO segrejemo na vodni pari in topel vosek naneseemo po površini.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

