



PAVILAST K32/S

POSPEŠILO OPRIJEMA, UTRJEVALEC IN PROTIPRAŠNI PREMAZ

Osnovni premaz v vodni disperziji na osnovi silanske smole za vpojne površine ali **nevpojne talne obloge** (keramika, naravni kamen, leseni podi, ostanki vinilnih lepil), pred nanosom gladilnih ali samoizravnalnih mas na cementni osnovi. PAVILAST K32/S lahko uporabljamo tudi na cementnih estrihih kot protiprašni premaz pred lepljenjem z našimi dvokomponentnimi lepili ali lepili s silansko tehnologijo lepljenja.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentna
- Na vodni osnovi
- Enostavno nanašanje
- Primeren kot temeljni premaz za dvokomponentna lepila ali lepila s silansko tehnologijo lepljenja

PODROČJE UPORABE:

- Klasični cementni estrihi
- Anhidridni estrihi (kalcijev sulfat)
- Ustrezno polirane keramične ali lesene talne obloge

UPORABA NI PRIMERNA:

- Na površinah, ki so podvržene stalnemu dvigovanju vlage in nimajo parne zapore.

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz:	modra tekočina
Viskoznost Ford 4 pri 20 °C:	11 - 13 sekund
Suho:	34-37 %
Poraba:	100-200 g/m
Čas obdelave:	5-20 minut
Temperatura uporabe:	od +15 do +25 °C
Pripravljen za uporabo:	po 1-3 dneh
Uporaba/orodje:	valjček, čopič
Čiščenje orodja:	voda, pri še svežem proizvodu
Skladiščenje: pri temperaturi nad +5 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	Ročke po 10 kg
Priporočila glede uporabe:	Ne uporabljamo v vlažnih prostorih Proizvod zaščitimo pred zmrzaljo Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo Vedno preberemo tehnične in varnostne liste Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C)

PRIPRAVA PODLAGE:

Z ustreznim orodjem vedno preverimo vsebnost vlage v podlagi. Podlaga ne sme vsebovati vlage, mora biti trdna, brez krušljivih delcev, kot so omet, ostanki prahu, olj ali voskov.

NANOS:

Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C). Z valjčkom ali čopičem enakomerno nanesemo na podlago. Nanašamo tako, da preprečimo kopičenje proizvoda. Pred lepljenjem z našimi dvokomponentnimi lepili ali lepili s silansko tehnologijo lepljenja moramo vedno preveriti vsebnost vlage v estrihu, ker PAVILAST K32/S, ki je na vodni osnovi, lahko poveča njegovo stopnjo vlage. Najustreznejši pogoji za nanašanje so: temperatura okolja mora biti med 15 in 25 °C, relativna vlaga ne sme biti višja od 75 %. Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OPOMBE:

Proizvod PAVILAST K32/S je primeren tudi kot pospešilo oprijema za glajenje s PAVILAST R (na vpojnih površinah) oziroma ADECEM FIBER (na vpojnih in nevpojnih površinah).

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

-- -- --