



## PAVIOLIO 25 WB

### NEVTRALNO OLJE ZA LESENE TALNE OBLOGE

Sredstvo na osnovi rastlinskih olj za impregnacijo notranjih lesenih talnih oblog.

#### TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- **Nevtralna barva**
- Dokončni rezultat lahko dosežemo že z enim samim nanosom
- Primerno za vse vrste lesa
- Dobra odpornost na vodo in pohodne obremenitve
- Visoka izdatnost

#### PODROČJE UPORABE:

- Nelakirane talne obloge iz masivnega lesa
- Nelakirane večslojne talne obloge
- Nelakirani leseni elementi na splošno (stopnice itd.)

#### UPORABA NI PRIMERNA:

- Na nevpojnih podlagah
- Na nelesnih materialih ali na že lakiranih gotovih talnih oblogah

#### SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz:	tiksotropna viskozna tekočina rumenkaste barve
Viskoznost po Brookfieldu pri 20 °C (mPa*s):	1.100–1.500
Suho:	50–55 %
Poraba: 1 nanos 2 nanosa	pribl. 20 m <sup>2</sup> /l pribl. 12 m <sup>2</sup> /l
Čakalni čas za poliranje:	20–40 minut (čakalni čas se razlikuje glede na podnebne razmere in debelino položenega sloja)
Čakalni čas za prelakiranje:	najmanj 18–24 ur (čas za končno strjevanje se razlikuje glede na podnebne razmere, prezračevanje in debelino nanesenega sloja)
Končno strjevanje sistema:	po najmanj 7 dneh
Uporaba/orodje:	valjček, čopič, blazinica ali gladka gladilka iz nerjavnega jekla
Čiščenje orodja:	čistično topilo GR7, pri še svežem proizvodu
Skladiščenje: pri temperaturi med +5 °C in +25 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	Enote po 1 l / 8 enot v kartonu
Na voljo je v naslednjih barvah:	nevtralna
Omejitve uporabe:	Pred uporabo dobro premešamo. Med uporabo in v času strjevanja prezračimo prostor in preprečimo prepih. Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo Vedno preberemo tehnične in varnostne liste
GISCODE:	Ö20

SE NADALJUJE



## PAVIOLIO 25 WB

### PRIPRAVA PODLAGE:

Lesena talna obloga, namenjena obdelavi, mora biti suha (8-12% vlage), dobro zglajena, zapolnjena in nabrušena (maksimalne granulacije 150) ter brez krušljivih delcev.

Čeprav je PAVIOLIO 25 WB kompatibilno z vsemi lesnimi vrstami, je priporočljiva njegova uporaba na lesnih vrstah s širšo strukturo, kot hrastovina, macesen, kostanj ipd., ki poudarjajo značilnosti proizvoda.

### NANOS:

Med nanašanjem naj bo temperatura med +10 in +30 °C, vlaga do 75 %.

Pred uporabo počakamo, da proizvod pridobi sobno temperaturo, nato ga temeljito premešamo.

PAVIOLIO 25 WB nanesemo z valjčkom, čopičem, blazinico ali gladko gladilko iz nerjavnega jekla neposredno na leseno površino. Po 5–10 minutah po potrebi z mehko krpo odstranimo morebitno odvečno količino proizvoda, da zagotovimo enoten videz po celotni površini.

Počakamo približno 20–40 minut (odvisno od okoljskih pogojev ali vsekakor pri še svežem proizvodu), nato enakomerno spoliramo površino z belim enoploščnim polirnim strojem.

Po približno 6–8 urah intenzivnost barve lahko povečamo z drugim nanosom proizvoda, po istem postopku kot za prvi nanos.

Med obema nanosoma ne obrusimo proizvoda.

Priporočljivo je, da krpe, valjčke in čopiče po uporabi namočimo v obilici vode, da preprečimo možnost samovžiga.

### OZNAČBE ZA NEVARNOST:

