



PUREDEK

IMPREGNACIJSKO SREDSTVO NA VODNI OSNOVI

Impregnacijsko sredstvo na vodni osnovi, ki ne tvori filma, je namenjeno obdelavi in zaščiti zunanjih lesenih talnih oblog, bazenskih obrob, zunanjskega pohištva, pomolov in dokov.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Odlična odpornost na vremenske vplive
- Pigmentirano sredstvo rahlo obarva podlago
- Vsebuje posebne UV absorberje
- Se hitro posuši

PODROČJE UPORABE:

- Zunanje talne obloge
- Paviljoni in vrtna oprema
- Bazenske obrobe
- Pomoli in doki

UPORABA NI PRIMERNA:

- Na nelesenih površinah
- Na nevpojnih površinah

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz:	pigmentirana tekočina
Barva:	Tikovina
Viskoznost Ford 4 pri 20 °C:	30 - 36 sekund
Poraba:	70-100 g/m
Čas sušenja površine:	60 ur
Možno prelakiranje:	po 2-4 urah
Možnost brušenja:	po 12-16 urah
Čas popolnega sušenja:	po 24-48 urah
Temperatura uporabe:	od +10 do +30 °C
Uporaba/orodje:	valjček, čopič ali pištola
Skladiščenje: pri temperaturi med +5 °C in +25 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	5 l
Omejitve uporabe:	Ne nanašajmo v najtoplejših urah dneva Ne nanašajmo na vlažen les ali nevpojne površine Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

PRIPRAVA PODLAGE:

Leseno površino, namenjeno obdelavi, predhodno obrusimo z granulacijo 150/180.

Na zamazanih ali osivelih površinah lahko predhodno obdelamo površino z našim proizvodom NEW DECK (glej tehnični list). Pred nanosom temeljito očistimo leseno površino, ki mora biti brez prahu, krušljivih delcev in ne sme vsebovati vlage.

NANOS:

Proizvod je pripravljen za uporabo. Prvi sloj premaza PUREDEK enakomerno nanesemo z valjčkom, čopičem ali pištolo. Po približno 2- 4 urah lahko po potrebi nanesemo drugi sloj proizvoda. Če želimo proizvod med obema nanosoma obrusiti, moramo po prvem nanosu počakati približno 12 - 16 ur. Prekomerna količina proizvoda lahko otežuje sušenje izdelka. Ne nanašajmo na mokre ali vlažne površine ali na površine, neposredno izpostavljene soncu, oziroma v najtoplejših urah dneva. V primeru nanašanja proizvoda v notranjosti poskrbimo, da je prostor prezračen. Za doseganje odličnega rezultata je priporočljivo, da pravkar obdelano površino zaščitimo pred dežjem za naslednjih 24 ur. Za redno vzdrževanje površine lahko uporabimo naše čistilno sredstvo OLIOPRO (glej tehnični list). Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

