



BASECLEAN

PROMOTOR DE ADHESIÓN PARA SUPERFICIES NO ABSORBENTES

Producto que favorece la adhesión del adhesivo sobre superficies no absorbentes (cristal, cerámica, etc.) para utilizar antes de la colocación con adhesivos de dos componentes poliuretánicos o epoxi o de un solo componente silánicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- De un solo componente
- Promotor de adhesión
- Apto como diluyente para Primer HE

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Soportes no absorbentes
- Suelos de mármol
- Superficies de vidrio
- Superficies de cerámica
- Soportes difíciles

NO UTILIZAR:

- Sobre superficies de madera
- Sobre superficies absorbentes
- Sobre materiales bituminosos
- Sobre superficies sensibles a los disolventes

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (en condiciones normales):

Aspecto:	Líquido pajizo
Viscosidad Ford 4 a 20 °C (segundos):	10 - 14
Rendimiento: (g/m ²):	40 -50
Tiempo de secado (minutos):	30 -40
Temperatura de uso (°C):	+15 - +25
Aplicación/Utensilios:	Paño limpio o brocha
Almacenamiento (meses): temperatura comprendida entre +5 °C y +25 °C	12
Información sobre la eliminación:	Eliminar de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes locales y nacionales
Envases:	Botellas de 1 l y bidones de 5 l
Límites de uso:	Producto inflamable No aplicar en ambientes húmedos Ambientar el producto a 20 °C antes de la aplicación Utilizar siempre equipos adecuados de protección individual Consultar siempre la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Limpiar a fondo las superficies con agua y sosa cáustica. Aclarar bien con agua limpia y dejar secar. Las superficies de vidrio deben lijarse (con un cepillo mecánico con disco de diamante) antes del uso de BASECLEAN. En caso de que quede humedad residual tras la aplicación de BASECLEAN, tratar la superficie con nuestra imprimación de tres componentes PAVILAST 3C.

APLICACIÓN:

Para aplicar BASECLEAN se recomienda verter el producto directamente sobre el soporte, extendiéndolo cuidadosamente con un paño o una brocha. Utilizar siempre equipos adecuados de protección individual. Consultar siempre la ficha técnica y de seguridad del producto.

PICTOGRAMAS DE PELIGRO:

