



CLEAR-TON 1K

FONDO ACLARADOR PARA MADERA

Fondo de un solo componente base agua, utilizado para aclarar y uniformar la tonalidad de la madera tratada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- De un solo componente efecto mate
- No contiene disolventes
- Fácil aplicación
- Aclara y uniforma la madera tratada
- Se recomienda dar 2 manos
- Puede sobrebarnizarse

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Suelos de madera
- Soportes de madera en general (muebles o escaleras)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (en condiciones normales):

Aspecto:	Líquido lechoso
Viscosidad Ford 4 a 20 °C (segundos):	20 - 25
Valor gloss 60°	Ultramate 6 - 8
Rendimiento: (g/m ²):	90 - 100 (el rendimiento del producto puede variar según la porosidad o planitud de la superficie que debe tratarse)
Secado fuera polvo (minutos):	60 - 70
Lijado (horas):	5 - 6
Puede sobrebarnizarse transcurridas (horas):	8 - 12
Temperatura de uso (°C):	+ 15 - +25
Aplicación/Herramientas:	Rodillo, brocha
Limpieza de las herramientas:	Agua, con el producto todavía fresco
Eliminación del producto:	Agua, con el producto todavía fresco
Conservación (meses): temperatura comprendida entre +5 °C y +25 °C	12
Información sobre la eliminación:	Eliminar de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes locales y nacionales
Envases:	Las unidades incluyen cajas de 10 l (2 envases de 5 l)
Notas:	Agitar cuidadosamente antes del uso
Límites de uso:	No aplicar en entornos húmedos, proteger de las heladas, evitar corrientes de aire y ambientar el producto antes de su aplicación Utilizar siempre equipos de protección individual adecuados Consultar siempre la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: El suelo de madera deberá estar bien pulido, enmasillado y lijado, sin agentes separadores como aceite, cera o silicona. El soporte que se desea tratar deberá estar seco, con una humedad comprendida entre el 8 y el 12 %. Temperatura ambiente entre 15 y 25 °C, humedad relativa inferior al 75 %. Tras lijarlo con una lija de grano 120/150, limpiar toda la superficie con una aspiradora y, a continuación, con un paño antiestático.

APLICACIÓN: Ambientar y agitar cuidadosamente el producto antes del uso. Esperar unos 10 - 15 minutos, filtrar el producto y aplicarlo de forma homogénea con rodillo o brocha.

Recomendamos consultar siempre la ficha técnica del producto para comprobar los ciclos de barnizado compatibles.

CONTINÚA



CLEAR-TON 1K

CICLO TRÁNSITO MEDIO: 2CLEAR-TON 1K + 1 MANO BARNIZ DE UN SOLO COMPONENTE STONE (efecto ultramate)

APLICACIÓN: Ambientar y agitar cuidadosamente el producto antes del uso. Aplicar una primera mano de fondo CLEAR-TON 1K de forma uniforme con rodillo o brocha. Transcurridas 8 - 12 horas en condiciones normales, previo lijado con grano 180 - 220 y limpieza de la superficie, se puede proceder a la aplicación de una segunda mano de fondo CLEAR-TON 1K. Transcurridas 8 - 12 horas, previo lijado con grano 220 y limpieza de la superficie, se puede proceder a la aplicación de una mano final de barniz de un solo componente STONE. Usar siempre guantes de protección. Consultar siempre la ficha técnica y de seguridad del producto.

CICLO TRÁNSITO ELEVADO: 2 MANOS CLEAR-TON 1K+ 1 MANO BARNIZ DE DOS COMPONENTES PURE WOOD (efecto ultramate) o ICE (efecto mate, semimate, semibrillante y brillante)

APLICACIÓN: Ambientar y agitar cuidadosamente el producto antes del uso. Aplicar una primera mano de fondo CLEAR-TON 1K de forma uniforme con rodillo o brocha. Transcurridas 8 - 12 horas en condiciones normales, previo lijado con grano 180 - 220 y limpieza de la superficie, se puede proceder a la aplicación de una segunda mano de fondo CLEAR-TON 1K. Transcurridas 8 - 12 horas, previo lijado con grano 220 y limpieza de la superficie, se puede proceder a la aplicación de una mano de barniz de dos componentes. Usar siempre guantes de protección. Consultar siempre la ficha técnica y de seguridad del producto.

PICTOGRAMAS DE PELIGRO:

-- -- --