

PRODUCTOS PARA BARNIZAR Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



FACILE PRO

BARNIZ DE UN SOLO COMPONENTE

Barniz al agua satinado de un solo componente para suelos de madera. Fácil de aplicar y excelente resultado final.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- De un solo componente
- No contiene disolventes
- Base agua
- Acabado satinado
- Buena resistencia

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Suelos de madera
- Soportes de madera en general (muebles o escaleras)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (en condiciones normales):

| Aspecto: | Líquido lechoso |
|---|--|
| Viscosidad Ford 4 a 20 °C (segundos): | 40 - 60 |
| Valor gloss 60°: | Satinado 30-40 gloss |
| Rendimiento: (g/m²): | 80 - 100 (el rendimiento del producto puede variar según la porosidad o planitud de la superficie que debe tratarse) |
| Secado fuera polvo (minutos): | 60 - 70 |
| Lijado (horas): | 8 - 12 |
| Endurecimiento final (días): | 5-7 |
| Transitabilidad (días) | 2-3 |
| Temperatura de uso (°C): | + 15 - +25 |
| Aplicación/Herramientas: | Rodillo, brocha |
| Limpieza de las herramientas: | Agua, con el producto todavía fresco |
| Eliminación del producto: | Agua, con el producto todavía fresco |
| Conservación (meses): temperatura comprendida entre +5 °C y +25 °C | 12 |
| Información sobre la eliminación: | Eliminar de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes locales y nacionales |
| Envases: | Unidades totales de 10 l (tambores de 5 l cada uno) |
| Notas: | Agitar cuidadosamente antes del uso |
| Límites de uso: | No aplicar en entornos húmedos, proteger de las heladas, evitar corrientes de aire y ambientar el producto antes de su aplicación Utilizar siempre equipos de protección individual adecuados Consultar siempre la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto |

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: El suelo de madera deberá estar bien pulido, enmasillado y lijado, sin agentes separadores como aceite, cera o silicona. El soporte que se desea tratar deberá estar seco, con una humedad comprendida entre el 8 y el 12 %. Temperatura ambiente entre 15 y 25 °C, humedad relativa inferior al 75 %. Tras lijarlo con una lija de grano 120/150, limpiar toda la superficie con una aspiradora y, a continuación, con un paño antiestático.

APLICACIÓN: Ambientar y agitar cuidadosamente el producto antes del uso. Filtrar y aplicar de forma homogénea con rodillo o brocha.

Recomendamos consultar siempre la ficha técnica del producto para comprobar los ciclos de barnizado compatibles. Usar siempre guantes de protección. Consultar siempre la ficha técnica y de seguridad del producto.

CONTINÚA



PRODUCTOS PARA BARNIZAR Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



FACILE PRO

CICLO DE TRÁNSITO MEDIO: PU-1 BASIC + FACILE PRO

APLICACIÓN: Ambientar y agitar cuidadosamente el producto antes del uso. Aplicar la primera mano de PU-1 BASIC de forma homogénea con rodillo o brocha. Transcurridas 6 - 8 horas (sin lijar), aplicar una segunda mano de PU-1 BASIC. Transcurridas 12 horas, previo lijado con grano 180-220 y limpieza de la superficie, aplicar una mano de barniz FACILE PRO.

CICLO DE TRÁNSITO MEDIO (solo barniz): FACILE PRO

APLICACIÓN: Ambientar y agitar cuidadosamente el producto antes del uso. Aplicar la primera mano de FACILE PRO de forma homogénea con rodillo o brocha. Transcurridas 8-12 horas, previo lijado con grano 180-220 y limpieza de la superficie, aplicar la segunda mano de FACILE PRO. A continuación, si es necesario y siempre previo lijado, aplicar una tercera y última mano de FACILE PRO.

PICTOGRAMAS DE PELIGRO:

__ __