LEGASTUCCO L100

RESINA AGLOMERANTE PARA NIVELACIONES DE SUELOS DE MADERA
Resina aglomerante con disolvente de secado rápido para mezclar con el polvo de madera para el rejuntado y la nivelación del parqué.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- De un solo componente
- Incoloro
- Elevadas prestaciones (capacidad de relleno)
- Puede pintarse posteriormente con productos a base de agua o disolvente
- Secado rápido

LEGASTUCCO L100 FAST

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Secado muy rápido
- Olor más agradable

PROPIEDADES ESPECIALES:

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+	Clase de emisión conforme a la norma francesa.

ÁREAS DE APLICACIÓN:
- Suelos de madera maciza sin encaje de 10 mm
- Suelos de parqué mosaico
- Suelos de madera maciza en listones (industrial)
- Suelos de madera maciza con encaje M/H

NO UTILIZAR:
- En soportes no absorbentes
- En materiales distintos de la madera o en suelos preacabados ya pintados

CONTINÚA

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALIA
Tel.: +39(0)424-566 406 - Fax: +39(0)424-566 473 - www.adesiv.it - Correo electrónico: info@adesiv.it

REV. 04 - 2021

ADESIV srl. garantiza que la información de esta ficha se proporciona de acuerdo con su experiencia y conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos debidos a su uso ya que las condiciones de aplicación están fuera de su control. Se recomienda comprobar siempre la idoneidad del producto en cada caso específico. Esta revisión anula y sustituye cualquier revisión anterior.

LEGASTUCCO L100

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (en condiciones normales):

Aspecto:	Líquido viscoso incoloro
Viscosidad Brookfield a 20 °C (mPa*s):	900 – 1100
Rendimiento:	100/120 g/m^2 (variable en función de la porosidad y de las fisuras del soporte que se desea tratar)
Temperatura de uso (°C):	+10 a +30
Secado no adherente al polvo (minutos):	20 - 30
Lijado (minutos):	40 - 60
Aplicación/Utensilios:	Llana lisa de acero inox
Limpieza de los utensilios:	Disolvente SOLVENTE GR7, con el producto todavía fresco
Almacenamiento (meses): temperatura comprendida entre +5 °C y +25 °C	12
Información sobre la eliminación:	Eliminar de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes locales y nacionales
Envases:	10 l
Límites de uso:	Ventilar el ambiente durante el uso y en la fase de endurecimiento evitando corrientes de aire. Producto inflamable. A continuación, barnizar utilizando nuestros barnices de un componente o de dos componentes a base de agua o disolvente. Utilizar siempre equipos adecuados de protección individual Consultar siempre la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto
GISCODE:	RU 1

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
Lijar previamente el parqué para obtener una superficie lisa y libre de aceites, grasas y ceras.

APLICACIÓN:
Ambientar y agitar cuidadosamente el producto antes del uso. Aplicar a temperatura ambiente comprendida entre 10 °C y 30 °C. El producto debe mezclarse en una proporción de aproximadamente 1:1 hasta obtener una mezcla homogénea con polvo fino derivada del lijado del soporte que se desea tratar.
Debido a la gran variedad de maderas presentes en el mercado, se recomienda siempre efectuar pruebas para comprobar posibles variaciones de tonalidad.
A continuación, aplicar el producto con llana lisa dentada de acero inox. (americana) haciendo que la mezcla penetre en las fisuras o, mejor incluso, realizar una nivelación completa del suelo. En caso de que fuera necesario, se puede repetir la operación varias veces.
Después del secado (aproximadamente 40 – 60 minutos) lijar la superficie con papel de lija fino eliminando completamente los restos de producto seco. La eliminación incompleta del exceso de aglomerante puede causar una tonalidad diferente del suelo después del barnizado.
Con el producto todavía fresco eliminar los posibles restos de aglomerante de la llana utilizando un paño humedecido con nuestro SOLVENTE GR7. Después del endurecimiento, LEGASTUCCO L 100 solo puede eliminarse mecánicamente. A continuación, barnizar utilizando nuestros barnices de un componente o de dos componentes a base de agua o disolvente. Utilizar siempre equipos adecuados de protección individual.

PICTOGRAMAS DE PELIGRO:

-- -- --

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALIA
Tel.: +39(0)424-566 406 - Fax: +39(0)424-566 473 - www.adesiv.it - Correo electrónico: info@adesiv.it

REV. 04 - 2021

ADESIV srl. garantiza que la información de esta ficha se proporciona de acuerdo con su experiencia y conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos debidos a su uso ya que las condiciones de aplicación están fuera de su control. Se recomienda comprobar siempre la idoneidad del producto en cada caso específico. Esta revisión anula y sustituye cualquier revisión anterior.