



NO-TANNINO

FONDO ANTITANINOS

Fondo de un solo componente base agua antitaninos, no amarillea, indicado para el tratamiento de superficies de madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Producto de un solo componente listo para el uso
- Antitaninos y antiamarilleamiento
- Elevada penetración
- **Disponble también en color blanco**

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Suelos de madera
- Soportes de madera en general (muebles o escaleras)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (en condiciones normales):

Aspecto:	Líquido lechoso
Viscosidad Ford 4 a 20 °C (segundos):	23 - 27
Color:	Trasparente o blanco
Rendimiento: (g/m ²):	90 - 100 (el rendimiento del producto puede variar según la porosidad o planitud de la superficie que debe tratarse)
Secado fuera polvo (minutos):	90 - 120
Puede sobrebarnizarse transcurridas (horas):	8 - 12
Secado total (horas):	18 - 24
Temperatura de uso (°C):	+ 15 - +25
Aplicación/Herramientas:	Rodillo, brocha
Limpieza de las herramientas:	Agua, con el producto todavía fresco
Eliminación del producto:	Agua, con el producto todavía fresco
Conservación (meses): temperatura comprendida entre +5 °C y +25 °C	12
Información sobre la eliminación:	Eliminar de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes locales y nacionales
Envases:	Las unidades incluyen cajas de 10 l (2 envases de 5 l)
Notas:	Agitar cuidadosamente antes del uso
Límites de uso:	No aplicar en entornos húmedos, proteger de las heladas, evitar corrientes de aire y ambientar el producto antes de su aplicación Utilizar siempre equipos de protección individual adecuados Consultar siempre la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: El suelo de madera deberá estar bien pulido, enmasillado y lijado, sin agentes separadores como aceite, cera o silicona. El soporte que se desea tratar deberá estar seco, con una humedad comprendida entre el 8 y el 12 %. Temperatura ambiente entre 15 y 25 °C, humedad relativa inferior al 75 %. Tras lijarlo con una lija de grano 120/150, limpiar toda la superficie con una aspiradora y, a continuación, con un paño antiestático.

APLICACIÓN: Ambientar y agitar cuidadosamente el producto antes del uso. Aplicar una primera mano de base NO TANNINO de forma uniforme con rodillo o brocha. Transcurridas 6 - 8 horas en condiciones normales, previo ligero lijado con grano 180 - 220 y limpieza de la superficie, se puede proceder a la aplicación de una segunda mano de fondo NO TANNINO. Transcurridas 24 horas proceder, también previo lijado, a la aplicación de una tercera y última mano de uno de nuestros barnices de un solo componente o de dos componentes base agua (véase las fichas técnicas). Usar siempre guantes de protección. Consultar siempre la ficha técnica y de seguridad del producto.

PICTOGRAMAS DE PELIGRO:

-- -- --

CONTINÚA