



OIL-FORCE

ACEITE NATURAL DE ELEVADA RESISTENCIA

Producto de un solo componente reforzado con resina y cera a base de aceites naturales, para el tratamiento de impregnación de suelos de madera sin tratar instalados en interiores. OIL-FORCE está listo para el uso y debe aplicarse directamente en la superficie como base de acabado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Producto de un solo componente listo para el uso
- **Efecto neutro natural**
- Acabado mate 10 gloss
- Adecuado para todo tipo de maderas
- Excelente resistencia a las manchas y al tránsito
- Altísimo rendimiento 15-25 m /l
- No ADR
- No contiene formaldehído

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Suelos de madera maciza sin barnizar
- Suelos de madera multicapa sin barnizar
- Superficies de madera sin tratar (escaleras, etc.)
- Muebles y cerramientos internos
- Superficies tratadas con aceites no filmógenos (previa prueba de aplicación)

NO UTILIZAR:

- En soportes no absorbentes
- En materiales distintos de la madera o en suelos preacabados ya barnizados
- En espacios sin ventilación que puedan comprometer su secado

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (en condiciones normales):

Aspecto:	Líquido viscoso
Viscosidad Ford#4 (segundos):	63 - 67
Seco (%):	46 - 50
Rendimiento: 1 mano (m ² /l) 2 manos (m ² /l)	aprox. 20 aprox. 12
Tiempo de secado, fuera polvo (horas):	2 - 4 (el tiempo de espera para el pulido varía en función de las condiciones ambientales y del grosor de la capa aplicada)
Tiempo de secado completo (horas):	12 - 24 (el tiempo de endurecimiento final varía en función de las condiciones climáticas, de la ventilación y del grosor de la capa aplicada)
Endurecimiento máximo del sistema (días):	mínimo 7 - 14 días
Aplicación/Utensilios:	Rodillo, brocha, trapo, pistola o equipos industriales
Limpieza de los utensilios:	Solvente de lavado GR7, con el producto todavía fresco
Almacenamiento (meses): temperatura comprendida entre +5 °C y +25 °C	18
Información sobre la eliminación:	Eliminar de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes locales y nacionales
Envases:	Envase de 1 l / por caja de 6 uds.
Colores disponibles:	Neutro
Límites de uso:	Mezclar cuidadosamente antes del uso. Ventilar el ambiente durante el uso y en la fase de endurecimiento evitando corrientes de aire. Utilizar siempre equipos de protección individual adecuados Consultar siempre la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto
GISCODE:	Ö40+

CONTINÚA



OIL-FORCE

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

El suelo de madera que debe tratarse deberá estar limpio, seco (con humedad comprendida entre el 8 – 12 %), bien pulido, enmasillado y lijado (con un grano máximo de 150-180) y sin agentes separadores.

OIL-FORCE es compatible con todas las maderas, pero se recomienda la aplicación en maderas absorbentes y muy porosas con veteados anchos como roble, alerce y castaño, ya que realzan las características del producto.

APLICACIÓN:

Ambientar y mezclar cuidadosamente el producto antes del uso.

Aplicar OIL-FORCE de manera uniforme evitando acumulaciones de producto mediante el uso de rodillo, brocha o trapo directamente sobre la madera sin tratar o sobre suelos antiguos tratados con aceites no filmógenos (previa prueba de aplicación).

Después de aproximadamente 4 – 6 horas, una vez alcanzado un endurecimiento suficiente, lijar la superficie con una lija de grano 180-220 y retirar cuidadosamente cualquier residuo de polvo. A continuación, proceder a la aplicación de la segunda y última mano de OIL-FORCE. Esperar 24 horas hasta su secado completo.

Temperatura de aplicación de +10 °C a +30 °C con humedad no superior al 75 %.

Al final de la aplicación se recomienda mojar con abundante agua los trapos, rodillos y brochas utilizados para la aplicación para evitar el peligro de autocombustión.

MANTENIMIENTO:

Para el mantenimiento extraordinario se recomienda utilizar nuestro detergente intensivo OIL-FORCE NET, mientras que para el mantenimiento de rutina se recomienda nuestro detergente OLIOPRO (véase las fichas técnicas).

PICTOGRAMAS DE PELIGRO:

-- -- --