



ICE SPORT FIRE

istruzioni d'uso

VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE IGNIFUGA E ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI IN LEGNO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 - 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura con grana 150/180, pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

APPLICAZIONE Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Aggiungere lentamente l'induritore (componente B) al componente A sotto agitazione e mescolare accuratamente. Attendere circa 10 - 15 minuti dopo aver miscelato i due componenti prima dell'applicazione. Filtrare il prodotto prima dell'uso e applicare in maniera omogenea a rullo o a pennello in quantità non inferiore a 120 gr/m² totali per il raggiungimento della classe ignifuga o 180 gr/m² per la classe ignifuga e antiscivolo.

Qualora fosse difficoltoso applicare in una sola mano la quantità necessaria, procedere all'applicazione di una seconda mano di prodotto. Usare sempre guanti protettivi. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

MANUTENZIONE: Per la manutenzione ottimale della pavimentazione verniciata con ICE SPORT FIRE si consiglia l'utilizzo periodico del nostro detergente neutro PARQUETPRO (vedi scheda tecnica).

Si consiglia di consultare sempre la scheda tecnica del prodotto verificando i cicli di verniciatura compatibili.